

Premium univerzalna, zaštita od korozije

Tectyl 1079 je svijetle boje, otapalo smanjeno, na bazi voska, spoj za očuvanje boje. Tectyl 1079 štiti obojene površine od atmosferskih i okolišnih utjecaja tijekom transporta i skladištenja. Tectyl 1079 stvrđnjava se u svijetlu, prozirnju, čvrstu foliju.

Odobrenja / Razine učinkovitosti

Tectyl™ 1079	
Preporučena debljina suhog filma <small>preko metalnog profila</small>	20 µm
Soli Sprej <small>Soli sprej; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)</small>	min. 2 dani
Vlažnost <small>Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)</small>	min. 15 dani
Zaštita unutarnjih prostora <small>(min. mjeseci)</small>	min. 12 mjeseci
Zaštita na otvorenom <small>(min. mjeseci)</small>	min. 6 mjeseci

Primjene

Priprema površine

Maksimalna učinkovitost Tectyl 1079 može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i otpadnog materijala. Prije primjene Tectyl 1079, obojene površine trebaju biti pravilno očvršćene. Preporučuje se testirati obojene površine, gume i sintetičke dijelove jesu li otporni na otapalo prije primjene Tectyl 1079.

Primjena

Tectyl 1079 je formuliran za korištenje u isporučenom obliku. Preporučuje se da temperatura okoline i proizvoda bude 15-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Tectyl 1079 može se primijeniti bez zraka ili raspršivanjem niskog tlaka. Detalji o primjeni mogu se naći u tablici primjene. Tectyl 1079 treba promiješati prije upotrebe.

Značajke i prednosti

Superior Protection

Preporučeni DFT Tectyl 1079 štiti obojene površine od korozije.

Multi-functional

Tectyl 1079 će zaštititi vaše proizvode u mnogim različitim situacijama. Tijekom lokalnog transporta, skladištenja i inozemnog otprema.

Processing

Tectyl 1079 je proizvod koji se lako nanosi, a potrebno je samo tanko suho filmsko debljina od 20 mikrona.

Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite www.tectyleurope.com.

Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne opasnosti kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i održavaju dobri standardi osobne higijene. Upućuje se na Izvještaj o sigurnosti (SDS) koji je dostupan na zahtjev putem vaše lokalne prodajne kancelarije.

Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvođe, tlo ili vodu.

Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ 1079	
Zapalna točka	28°C PMCC
Gustoća @ 20°C	0.795 kg/ltr
Teorijska pokrivenost @ Preporučena debljina suhog filma	8.4 sqm/ltr
Viskoznost (Zahn Cup) Čaša br. 4	26 s
Nevolatna težina	20%
Vrijeme sušenja @ 20°C Raspon	1 - 2 sati
Temperatura skladištenja	15 - 35°C
Temperatura primjene	15 - 35°C
VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4)	755 g/ltr

Skladištenje

Tectyl 1079 treba čuvati na temperaturama između 15-35 °C. Ne smijete smrznuti Tectyl 1079. Preporučuje se blago miješanje prije upotrebe. Zbog svoje kompozicije, Tectyl 1079 može biti podložan promjenama viskoznosti nakon proizvodnje tijekom skladištenja. Pod pravilnim uvjetima skladištenja, Tectyl 1079 najbolje je koristiti prije 36 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

Oprez

Adekvatna ventilacija je potrebna za stvrdnjavanje i kako bi se osiguralo protiv stvaranja zapaljive tekućine. djelomično stvrdnuti film ne smije biti izložen izvorima paljenja kao što su baklje, plamen, iskrice, prekomjerna toplina ili baklje. pogledajte Listu podataka o sigurnosti (SDS) za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda preko ove prevlake nije moguće. Dodavanje bilo kojeg proizvoda ispod ove prevlake nije preporučljivo. Korištenje dodatnih prevlaka može rezultirati kemijskom nespojivošću, čime se utječe na performanse ove prevlake kao što je navedeno u odjeljku razine performansi. Ako je potrebna osnovna boja, osim proizvoda koji preporučuje CorPro, potrebno je dobiti pisanu autorizaciju od CorPro.

Stanje informacija

April 27, 2026

Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa



<https://tectyleurope.com>