

Vrhunska antikorozijska spojina za splošne namene

Tectyl 1079 je svetle barve, ki ne vsebuje topil, na osnovi voska, sredstvo za ohranjanje barve. Tectyl 1079 varuje barvane površine pred atmosferskimi vplivi in vplivi okolja med prevozom in skladiščenjem. Tectyl 1079 se strjuje v svetel, prosojen in čvrst film.

Odobritve / Ravni zmogljivosti

Tectyl™ 1079	
Priporočena debelina suhega filma nad kovinskim profilom	20 µm
Solni sprej Solni sprej; 5 % NaCl @ 35 °C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 2 dni
Vlaga Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 15 dni
Zaščita v notranjih prostorih (min. mesecev)	min. 12 mesecev
Zaščita na prostem (min. mesecev)	min. 6 mesecev

Aplikacije

Priprava površine

Največjo učinkovitost Tectyla 1079 je mogoče doseči le, če so kovinske površine, ki jih je treba zaščititi, čiste, suhe in brez rje, olja in vodnega kamna. Pred nanosom Tectyl 1079 morajo biti lakirane površine ustrezno utrjene. Pred nanosom izdelka Tectyl 1079 je priporočljivo preizkusiti lakirane površine, gume in sintetične dele, če so odporni na topila.

Nanos

Tectyl 1079 je zasnovan tako, da se uporablja, kot je priložen. Priporočljivo je, da sta temperatura okolja in temperatura izdelka v času uporabe izdelka 15-35 °C. Tectyl 1079 se lahko uporablja z razprševanjem brez zraka ali z nizkotlačnim pršenjem. Podrobnosti o uporabi so na voljo v preglednici uporabe. Tectyl 1079 je treba pred uporabo premešati.

Lastnosti in prednosti

Vrhunska zaščita

Tectyl 1079 pri priporočeni DFT zaščiti lakirane površine pred korozijo.

Večnamenski

Tectyl 1079 bo vaše izdelke zaščitil v številnih različnih situacijah. Med lokalnim prevozom, skladiščenjem in pošiljanjem v tujino.

Obdelava

Tectyl 1079 je izdelek, ki ga je enostavno nanašati, saj potrebuje le tanko debelino suhega filma 20 mikronov.

Zaupanja vreden od leta 1930

Od leta 1930 zaščitni premazi Tectyl™ podaljšujejo delovno dobo osebnih avtomobilov, tovornjakov, avtobusov in drugih vozil in opreme. Ime Tectyl je sinonim za kakovostne premaze, ki so preprosti za nanos, dolgotrajni in enostavno odstranljivi, ko niso več potrebni.

Za več informacij o izdelkih, programih in storitvah Tectyl obiščite www.tectyleurope.com.

Zdravje in varnost

Ta izdelek verjetno ne predstavlja večjih nevarnosti za zdravje ali varnost, če se pravilno uporablja v skladu s priporočeno uporabo in če se upoštevajo dobri standardi osebne higiene. Sklicujemo se na varnostni list (SDS), ki je na voljo na zahtevo v lokalni prodajni pisarni.

Zaščitite okolje

Upoštevajte lokalne predpise. Ne izpuščajte v kanalizacijo, tla ali vodo.

Tipične lastnosti

Tipične lastnosti temeljijo na trenutni proizvodnji. Čeprav bo prihodnja proizvodnja ustrezala specifikacijam Tectyl, so možna odstopanja.

Tectyl™ 1079	
Plamenišče	28°C PMCC
Gostota pri 20°C	0.795 kg/ltr
Teoretično pokritje @ Priporočena debelina suhega filma	8.4 sqm/ltr
Viskoznost (Zahn Cup) Skodelica št. 4	26 s
Nehlapni delež	20%
Čas utrjevanja @ 20°C Razpon	1 - 2 ur
Temperatura shranjevanja	15 - 35°C
Temperatura nanašanja	15 - 35°C
Vsebnost VOC ISO 11890-2 (10.4)	755 g/ltr

Shranjevanje

Tectyl 1079 je treba shranjevati pri temperaturi med 15 in 35 °C. Zdravila Tectyl 1079 ne zamrzujte. Pred uporabo je priporočljivo rahlo mešanje. Zaradi svoje sestave lahko Tectyl 1079 med skladiščenjem doživi postprodukcijske spremembe viskoznosti. Pod ustreznimi pogoji skladiščenja je Tectyl 1079 najboljši pred 36 meseci po datumu proizvodnje.

Previdnost

Za strjevanje in preprečevanje nastajanja vnetljive tekočine je potrebno ustrezno prezračevanje. delno strjena folija ne sme biti izpostavljena virom vžiga, kot so plameni, ogenj, iskre, prekomerna vročina ali gorilniki. za dodatne informacije o ravnanju in prvi pomoči glejte varnostni list (SDS).

Opomba

Dodajanje katerega koli izdelka na ta premaz ni mogoče. Dodajanje katerega koli izdelka pod ta premaz ni priporočljivo. Uporaba dodatnih premazov bi lahko povzročila kemijsko nezdružljivost in s tem vplivala na učinkovitost tega premaza, kot je navedeno v razdelku Stopnja učinkovitosti. Če je potreben temeljni premaz, ki ni izdelek, ki ga priporoča družba CorPro, je treba od družbe CorPro pridobiti pisno dovoljenje.

Stanje informacij

April 27, 2026

Veljavnost

Te informacije veljajo samo za izdelke, proizvedene v naslednjih regijah: Evropa



<https://tectyleurope.com>