

Premium višenamjenska, sredstvo za prevenciju korozije

Tectyl 120-EH je punjena, otapalo smanjena, vosak/asfaltna baza, tiksotropna, spojna zaštita od korozije. Tectyl 120-EH je prikladan za potpuno podmazivanje donjih dijelova automobila, kamiona, autobusa, prikolica za kamione, kamp prikolica, teške građevinske opreme i kontejnera za teret. Tectyl 120-EH se suši u čvrsti, brončano obojeni, elastični, izdržljivi i otporni na abraziju film.

Odobrenja / Razine učinkovitosti

Tectyl™ 120-EH	
Preporučena debljina suhog filma preko metalnog profila	250 μ m
Soli Sprej Soli sprej; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 50 dani
Vlažnost Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 dani
Zaštita unutarnjih prostora (min. mjeseci)	min. 36 mjeseci
Zaštita na otvorenom (min. mjeseci)	min. 21 mjeseci

Primjene

Priprema površine

Maksimalna učinkovitost Tectyl 120-EH može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i otpadnog materijala. CorPro preporučuje temperaturu podloge od 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Izbjegavajte izravan kontakt proizvoda s PVC-om zbog moguće nekompatibilnosti materijala.

Primjena

Tectyl 120-EH je formuliran za korištenje u isporučenom obliku. Preporučuje se da temperatura okoline i proizvoda bude 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Tectyl 120-EH može se nanijeti bezzračnim prskanjem ili četkom. Detalji o primjeni mogu se pronaći u tablici primjene.

Značajke i prednosti

Superior Protection

Pri preporučenom DFT, otpornost na vodu i pomak pružaju izvanrednu zaštitu od korozije.

Processing

Tectyl 120-EH je lako primjenjiva, elastična, zaštitna podna obloga.

Multi-functional

Tectyl 120-EH može se primijeniti na mnogim različitim vozilima, kao što su automobili, kamioni, autobusi, kamp prikolice, ali i na prikolice i karavane.

Multiple substrates

Podna obloga može se koristiti i na različitim podlogama, kao što je drvena donja strana kamp prikolice ili karavana.

Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite www.tectyleurope.com.

Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne rizike kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Upućuje se na Listu sigurnosnih podataka (LSP) koja je dostupna na zahtjev putem vašeg lokalnog prodajnog ureda.

Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvodne sustave, tlo ili vodu.

Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ 120-EH	
Zapalna točka	40°C PMCC
Gustoća @ 20°C	1 kg/ltr
Teorijska pokrivenost @ Preporučena debljina suhog filma	2 sqm/ltr
Viskoznost (Brookfield @ 25°C) @ 2 RPM	50000 mPa·s (cP)
Viskoznost (Brookfield @ 25°C) @ 20 RPM	10000 mPa·s (cP)
Nevolatna težina	61%
Suho na dodir @ 20°C	3 sati
Vrijeme sušenja @ 20°C	24 sati
Temperatura skladištenja	10 - 35°C
Temperatura primjene	10 - 35°C
VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4)	387 g/ltr

Skladištenje

Tectyl 120-EH treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavati Tectyl 120-EH. Preporučuje se blago miješanje prije upotrebe. Zbog svoje kompozicije, Tectyl 120-EH može biti podložan promjenama viskoznosti nakon proizvodnje tijekom čuvanja. Pod pravilnim uvjetima skladištenja, Tectyl 120-EH je najbolji do 24 mjeseca nakon datuma proizvodnje.

Oprez

Adekvatan protok zraka je potreban za stvrdnjavanje i kako bi se osiguralo protiv stvaranja zapaljive tekućine. Djelomično stvrdnuti film ne smije biti izložen izvorima paljenja kao što su baklje, plamen, iskrice, prekomjerna toplina ili baklje. Pogledajte Listu sigurnosnih podataka za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda preko ovog premaza nije preporučljivo. Korištenje dodatnih premaza može rezultirati kemijskom inkompatibilnošću, čime se utječe na performanse ovog premaza kako je navedeno u odjeljku razine performansi. Kao temeljni premaz, Tectyl 558AMC se može koristiti. Ako je potreban temeljni premaz, osim proizvoda preporučenog od strane CorPro, potrebno je dobiti pisanu autorizaciju od CorPro.

Stanje informacija

April 27, 2026

Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa



<https://tectyleurope.com>