

Prémiový vosk / asfaltový základ, protikorozní ochranný nátěr podvozku

Tectyl 122-A je rozpouštědlový vosk / asfaltový základ, thixotropní protikorozní sloučenina. Tectyl 122-A je vhodný k aplikaci na spodní části vozidel. Tectyl 122-A schne do relativně pevného, černého, pružného, odolného filmu.

Schválení / Výkonnostní úrovně

Tectyl™ 122-A	
Doporučená tloušťka suchého filmu nad kovovým profilem	250 µm
Sůl Spray Sůl Sprcha; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Typ R, ASTM A1008)	min. 40 dny
Vlhkost Vlhkost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 dny
Ochrana v interiéru (min. měsíce)	min. 36 měsíce
Ochrana venku (min. měsíce)	min. 21 měsíce

Aplikace

Příprava povrchu

Maximální výkon Tectyl 122-A může být dosaženo pouze tehdy, když jsou metalické povrchy, které mají být chráněny, čisté, suché a bez rzi, oleje a válcovaného povlaku. CorPro doporučuje teplotu podkladu 10-35 °C v době aplikace produktu. Vyhněte se přímému kontaktu produktu s PVC kvůli možné materiálové nekompatibilitě.

Aplikace

Tectyl 122-A je formulován k použití v dodávané podobě. Doporučuje se, aby byla teplota okolí a produktu v době aplikace produktu 10-35 °C. Tectyl 122-A lze aplikovat bezvzduchovým sprejem nebo štětcem. Podrobnosti o aplikaci naleznete v aplikační tabulce.

Vlastnosti & Výhody

Ochrana při vysokých teplotách

Tectyl 122-A je velmi vhodný jako ochranný nátěr v oblastech, kde dochází k vysokým teplotám v kombinaci s obdobími pod rosným bodem.

Zpracování

Tectyl 122-A je snadno aplikovatelný, elastický, ochranný nátěr spodní části vozidla.

Vícefukční

Tectyl 122-A může být aplikován na mnoho různých vozidel, jako jsou automobily, nákladní automobily, autobusy, karavany a stavební technika, ale také na přívěsy a karavany.

Různé podklady

Nátěr spodní části může být také použit na různých podkladech, jako je dřevěná spodní část karavanu nebo obytného vozu.

Důvěryhodný od roku 1930

Od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, nákladních vozidel, autobusů a dalších vozidel a zařízení. Jméno Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které jsou snadné na nanášení, dlouhotrvající a snadno odstranitelné, když již nejsou potřeba.

Pro více informací o produktech, programech a službách Tectyl navštivte www.tectyleurope.com.

Zdraví & Bezpečnost

Tento produkt pravděpodobně nepředstavuje žádná významná zdravotní nebo bezpečnostní rizika, pokud je správně používán v doporučené aplikaci a jsou dodržovány dobré standardy osobní hygieny. Odkazuje se na bezpečnostní list (SDS), který je k dispozici na požádání prostřednictvím vaší místní prodejny.

Chraňte životní prostředí

Dodržujte místní předpisy. Nevyhazujte do odpadů, půdy nebo vody.

Typické vlastnosti

Typické vlastnosti jsou založeny na aktuální výrobě. Přestože budoucí výroba bude odpovídat specifikacím Tectyl, mohou se vyskytnout odchylky.

Tectyl™ 122-A	
Bod vzplanutí	40°C PMCC
Hustota @ 20°C	0.91 kg/ltr
Teoretické pokrytí @ Doporučená tloušťka suchého filmu	2.1 sqm/ltr
Viskozita (Brookfield @ 25°C) @ 2 RPM	25000 mPa·s (cP)
Viskozita (Brookfield @ 25°C) @ 20 RPM	8000 mPa·s (cP)
Neodpařitelná hmotnost	60%
Suchý na dotek @ 20°C	4 hodiny
Čas vytvrzování @ 20°C	24 hodiny
VOC Obsah ISO 11890-2 (10.4)	358 g/ltr

Skladování

Tectyl 122-A by měl být skladován při teplotách mezi 10-35 °C. Tectyl 122-A nezamrzá. Před použitím se doporučuje mírné promíchání. Vzhledem ke svému složení může být Tectyl 122-A vystaven změnám viskozity po výrobě během skladování. Při správných skladovacích podmínkách je Tectyl 122-A nejlepší použit do 24 měsíců po datu výroby.

Pozor

Adekvátní ventilace je nezbytná pro vytvrzení a zajištění proti vzniku hořlavé kapaliny. Částečně vytvrzený film by neměl být vystaven zdrojům zapálení, jako jsou světlice, plameny, jiskry, nadměrné teplo nebo pochodně. Odkazujte na bezpečnostní list pro další informace o manipulaci a první pomoci.

Poznámka

Přidání jakéhokoli produktu nad nebo pod tímto nátěrem se nedoporučuje. Použití dalších nátěrů může vést k chemické nekompatibilitě, což by ovlivnilo výkon tohoto nátěru, jak je uvedeno v části Úroveň výkonu. Pokud je vyžadován základní nátěr jiný než doporučený produkt CorPro, musí být získáno písemné povolení od společnosti CorPro.

Stav informací

April 27, 2026

Platnost

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyráběné v následujících regionech: Evropa



<https://tectyleurope.com>