

## Premium vosak / asfaltna baza, zaštitni premaz protiv korozije za donji dio karoserije

Tectyl 122-A je smjesa voska/asfaltne baze s otapalom, tiksotropni spoj za prevenciju korozije. Tectyl 122-A je prikladan za primjenu na donjim dijelovima vozila. Tectyl 122-A se suši u relativno čvrst, crn, elastičan, izdržljiv film.

### Odobrenja / Razine učinkovitosti

Tectyl™ 122-A	
Preporučena debljina suhog filma preko metalnog profila	250 µm
Soli Sprej Soli sprej; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 dani
Vlažnost Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 dani
Zaštita unutarnjih prostora (min. mjeseci)	min. 36 mjeseci
Zaštita na otvorenom (min. mjeseci)	min. 21 mjeseci

### Primjene

#### Priprema površine

Maksimalna učinkovitost Tectyl 122-A može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i milerovog sloja. CorPro preporučuje temperaturu podloge od 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Izbjegavajte izravni kontakt proizvoda s PVC-om zbog moguće nekompatibilnosti materijala.

#### Primjena

Tectyl 122-A je formuliran za korištenje u isporučenom obliku. Preporučuje se da temperatura okoline i proizvoda bude 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Tectyl 122-A može se primijeniti bez zračnog prskanja ili četkom. Detalji o primjeni mogu se naći u tablici primjene.

### Značajke i prednosti

#### Zaštita na visokim temperaturama

Tectyl 122-A je vrlo prikladan kao zaštitni premaz u područjima gdje se javljaju visoke temperature u kombinaciji s razdobljima ispod točke rosišta.

#### Obrada

Tectyl 122-A je lako primjenjiv, elastičan, zaštitni premaz za donji dio vozila.

#### Višenamjenski

Tectyl 122-A se može primijeniti na mnogim različitim vozilima, kao što su automobili, kamioni, autobusi, kamp-prikolice i građevinska oprema, ali i na prikolice i karavane.

#### Više podloga

Premaz za donji dio vozila može se koristiti i na različitim podlogama, kao što je drveni donji dio kamp-prikolice ili karavane.

### Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite [www.tectyleurope.com](http://www.tectyleurope.com).

### Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati značajne zdravstvene ili sigurnosne opasnosti kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Pozivamo se na Izvještaj o sigurnosti (SDS) koji je dostupan na zahtjev putem vaše lokalne prodajne kancelarije.

### Zaštite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvode, tlo ili vodu.

## Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ 122-A	
Zapalna točka	40°C PMCC
Gustoća @ 20°C	0.91 kg/ltr
Teorijska pokrivenost @ Preporučena debljina suhog filma	2.1 sqm/ltr
Viskoznost (Brookfield @ 25°C) @ 2 RPM	25000 mPa·s (cP)
Viskoznost (Brookfield @ 25°C) @ 20 RPM	8000 mPa·s (cP)
Nevolatna težina	60%
Suho na dodir @ 20°C	4 sati
Vrijeme sušenja @ 20°C	24 sati
VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4)	358 g/ltr

## Skladištenje

Tectyl 122-A treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavati Tectyl 122-A. Preporučuje se blago miješanje prije upotrebe. Zbog svoje kompozicije, Tectyl 122-A može biti podložan promjenama viskoznosti nakon proizvodnje tijekom skladištenja. Pod pravilnim uvjetima skladištenja, Tectyl 122-A je najbolje upotrijebiti do 24 mjeseca nakon datuma proizvodnje.

## Opres

Potrebna je adekvatan protok zraka za stvrdnjavanje i kako bi se osiguralo protiv stvaranja zapaljivih tekućina. Djelomično stvrdnuti film ne smije biti izložen izvorima paljenja kao što su baklje, plamen, iskrice, prekomjerna toplina ili plamenici. Pogledajte Listu podataka o sigurnosti za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

## Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda iznad ili ispod ove prevlake nije preporučljivo. Korištenje dodatnih premaza može rezultirati kemijskom inkompatibilnošću, što može utjecati na performanse ove prevlake kao što je navedeno u odjeljku razine performansi. Ako je potrebna temeljna boja, osim proizvoda koji preporučuje CorPro, potrebno je dobiti pisanu autorizaciju od CorPro.

## Stanje informacija

April 27, 2026

## Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa



<https://tectyleurope.com>