

Sredstvo za uklanjanje Tectyla na bazi otapala

Tectyl 150 može se koristiti za uklanjanje stvrdnutog Tectyl premaza na bazi otapala (nakon skladištenja ili otpreme) s zaštićenog objekta/podloge. Tectyl 150 može se koristiti za uklanjanje neotvrdnutih Tectyl premaza na bazi otapala. Tectyl 150 se također može koristiti kao sredstvo za odmaščivanje za druge svrhe.

Primjene

Priprema površine

CorPro preporučuje temperaturu supstrata od 10- 35 °C u trenutku primjene proizvoda.

Primjena

Tectyl 150 je formuliran za korištenje u isporučenom obliku. Miješanje obično nije potrebno. Primjena bi trebala biti u dobro ventiliranoj oblasti. Tectyl 150 može se primijeniti prskanjem pomoću pištolja za prskanje ili krpom u slučaju malih površina. Ostavite proizvod da djeluje otprilike 3 - 6 minuta prije nego što uklonite Tectyl 150 visokotlačnom vodom, po mogućstvu vrućom vodom ili parom, ostavljajući čistu površinu.

Značajke i prednosti

Izvrсна izvedba

Tectyl 150 daje izvrsnu čistu površinsku oblogu i vrlo je ekonomičan za upotrebu.

Lako za primjenu

Primjena se može izvršiti četkom ili krpom u slučaju malih površina.

Lako za korištenje

Tectyl 150 je proizvod koji se lako koristi, a uklanja većinu Tectyla na bazi otapala.

Krajnji rezultat

Tectyl 150 ostavlja čistu i bezmasnu podlogu.

Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite www.tectyleurope.com.

Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne rizike kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Upućuje se na Izvještaj o sigurnosti (SDS) koji je dostupan na zahtjev putem vaše lokalne prodajne kancelarije ili putem interneta.

Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvodne sustave, tlo ili vodu.

Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ 150	
Zapalna točka	40°C PMCC
Gustoća @ 20°C	0.78 kg/ltr
Temperatura primjene	10 – 35°C
Točka vrenja	149°C
VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4)	780 g/ltr
Protection Indoor Months Na	PASS
Protection Outdoor Months Na	PASS



<https://tectyleurope.com>

Skladištenje

Tectyl 150 je otporan na mraz. Tectyl 150 treba čuvati na temperaturama između 0 i +35 °C. Pakiranje s proizvodom treba zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti i topline. Pod pravilnim uvjetima skladištenja, Tectyl 150 je najbolji do 60 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

Oprez

Adekvatna ventilacija je potrebna za stvrdnjavanje i kako bi se osiguralo da ne dođe do stvaranja zapaljive tekućine. Djelomično stvrdnuti film ne smije biti izložen izvorima paljenja kao što su baklje, plamen, iskrice, pretjerana toplina ili baklje. Pogledajte **The Safety Data Sheet** za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

Stanje informacija

April 28, 2026

Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa