

Compus premium pe bază de ulei, care înlocuiește apa, preventiv pentru coroziune

Tectyl 283-S-17 este un compus de prevenire a coroziunii pe bază de ulei, cu tăiere cu solvent, care înlocuiește apa, lubrifiant și penetrant. Filmul întărit este un ulei ultraușor, transparent, care nu lasă pete. Tectyl 283-S-17 este utilizat pentru a proteja părțile industriale în timpul stocării pe termen lung în interior sau în locuri acoperite și în timpul transportului intern.

Aprobări / Niveluri de performanță

Tectyl™ 283-S-17	
Grosimea recomandată a stratului uscat pe profil metallic	2 μm
Spray de sare Spray de sare; 5% NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 5 zile
Umiditate Umiditate; 100% RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 zile
Protecție interioară (min. luni)	min. 12 luni

Aplicații

Pregătirea suprafeței

Performanța maximă a Tectyl 283-S-17 poate fi obținută doar atunci când suprafețele metalice care trebuie protejate sunt curate, uscate și libere de rugină, ulei și zgură de laminoare. CorPro recomandă ca temperatura substratului metallic să fie între 10-35 °C în momentul aplicării produsului.

Aplicare

Tectyl 283-S-17 este formulat pentru a fi utilizat așa cum este furnizat. CorPro recomandă ca temperatura ambiantă și temperatura produsului să fie de 10-35 °C în momentul aplicării produsului. Nu subțiați Tectyl 283-S-17. Tectyl 283-S-17 poate fi aplicat prin pulverizare cu aer de joasă presiune sau prin imersie. Detalii privind aplicarea pot fi găsite în diagrama de aplicare. Dacă produsul se îngroașă din cauza depozitării la rece sau a pierderii de solvent în timpul utilizării, contactați CorPro.

Caracteristici și avantaje

Protecție excelentă

Tectyl 283-S-17 protejează piesele dumneavoastră în timpul stocării și transportului intern împotriva coroziunii.

Dispersie a apei și fără pete

Tectyl 283-S-17 dispersează apa acolo unde este necesar și nu lasă pete în timp ce protejează piesele dumneavoastră împotriva coroziunii.

Soluție economică

Cu un strat subțire de doar 1,5 micrometri, o suprafață mare poate fi protejată împotriva coroziunii.

De încredere din 1930

Din 1930, revăturile de protecție Tectyl™ prelungesc durata de viață operațională a autoturismelor, camioanelor, autobuzelor și altor vehicule și echipamente. Numele Tectyl este sinonim cu vopsele de calitate, ușor de aplicat, de lungă durată și ușor de îndepărtat când nu mai sunt necesare.

Pentru mai multe informații despre produsele, programele și serviciile Tectyl, vizitați www.tectyleurope.com.

Sănătate și siguranță

Acest produs nu este probabil să prezinte riscuri semnificative pentru sănătate sau siguranță atunci când este utilizat corect în aplicația recomandată și se mențin standarde bune de igienă personală. Se face referire la Foaia de Date de Securitate (SDS) care este disponibilă la cerere prin biroul local de vânzări.

Protejați mediul

Respecta reglementările locale. Nu deversați în canale, sol sau apă.

Proprietăți tipice

Caracteristicile tipice se bazează pe producția actuală. Deși producția viitoare va respecta specificațiile Tectyl, pot apărea variații.

Tectyl™ 283-S-17	
Punct de inflamare	40°C PMCC
Densitate @ 20°C	0.8 kg/ltr
Acoperire teoretică @ Grosimea recomandată a stratului uscat	87 sqm/ltr
Greutate non-volatilă	15.5%
Uscat la atingere @ 20°C	30 minute
Timp de vindecare @ 20°C Interval	2 - 3 ore
Temperatura de stocare	10 - 35°C
Temperatura de aplicare	10 - 35°C
Conținut VOC ISO 11890-2 (10.4)	683 g/ltr

Depozitare

Tectyl 283-S-17 ar trebui să fie păstrat la temperaturi între 10-35 °C. Nu congelați Tectyl 283-S-17. Se recomandă o agitație ușoară înainte de utilizare. Datorită compoziției sale, Tectyl 283-S-17 poate fi supus modificărilor de vâscozitate postproducție în timpul stocării. În condiții de stocare corespunzătoare, Tectyl 283-S-17 este cel mai bun înainte de 36 de luni de la data producerii.

Atenție

Ventilația adecvată este necesară pentru întărire și pentru a preveni formarea de lichide combustibile. Pelicula parțial întărită nu trebuie expusă la surse de aprindere, cum ar fi torțe, flăcări, scântei, căldură excesivă sau torțe. Consultați Foaia de date de securitate pentru informații suplimentare despre manipulare și primul ajutor.

Notă

Adăugarea oricărui produs peste acest strat de acoperire nu este posibilă. Utilizarea oricărui produs sub acest strat de acoperire nu este recomandată și ar putea duce la incompatibilitate chimică, afectând astfel performanța acestui strat de acoperire, așa cum este menționat în secțiunea Nivel de performanță. Dacă este necesar un grund, altul decât un produs recomandat de CorPro, trebuie obținută o autorizație scrisă de la CorPro.

Starea informațiilor

April 28, 2026

Valabilitate

Aceste informații se aplică numai produselor fabricate în următoarele regiuni: Europa



<https://tectyleurope.com>