

Премиум водоотталкивающее, на масляной основе, антикоррозийное средство

Tectyl 283-S-17 - это растворитель, вытесняющий воду, масляный антикоррозийный состав, смазка и проникающее средство. Высушенная пленка представляет собой ультралегкое, прозрачное, не оставляющее пятен масло. Tectyl 283-S-17 используется для защиты промышленных деталей во время длительного хранения в помещениях или под крышей, а также во время внутренней транспортировки.

Одобрения / Уровни производительности

Tectyl™ 283-S-17	
Рекомендуемая толщина сухой пленки над металлическим профилем	2 µm
Соляной туман Солевой аэрозоль; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 5 дней
Влажность Влажность; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 дней
Защита в помещении (мин. месяцев)	min. 12 месяцев

Применение

Подготовка поверхности

Максимальная эффективность Tectyl 283-S-17 может быть достигнута только при условии, что металлические поверхности, подлежащие защите, чистые, сухие и свободные от ржавчины, масла и окалины. CorPro рекомендует, чтобы температура металлической основы составляла 10-35 °C в момент нанесения продукта.

Нанесение

Tectyl 283-S-17 предназначен для использования в том виде, в котором он поставляется. CorPro рекомендует, чтобы температура окружающей среды и продукта составляла 10-35 °C во время нанесения продукта. Не разбавляйте Tectyl 283-S-17. Tectyl 283-S-17 можно наносить воздушным распылением под низким давлением или окунанием. Подробная информация о нанесении содержится в таблице по применению. Если продукт загустел из-за хранения в холоде или потери растворителя во время использования, обратитесь в CorPro.

Характеристики и преимущества

Отличная защита

Tectyl 283-S-17 защищает ваши детали во время хранения и внутреннего транспорта от коррозии.

Выдавливает воду и не оставляет пятен

Tectyl 283-S-17 выдавливает воду там, где это необходимо, и не оставляет пятен, защищая ваши детали от коррозии.

Экономичное решение

С тонким слоем всего 1,5 микрона можно защитить большую площадь от коррозии.

Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите www.tectyleurope.com.

Здоровье и безопасность

Этот продукт, вероятно, не представляет собой значительных рисков для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендуемом приложении и соблюдении хороших стандартов личной гигиены. Ссылка на паспорт безопасности (SDS) предоставляется по запросу через ваш местный офис продаж.

Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные правила. Не сбрасывайте в канализацию, почву или воду.

Типичные свойства

Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.

Tectyl™ 283-S-17	
Температура вспышки	40°C PMCC
Плотность @ 20°C	0.8 kg/ltr
Теоретический охват @ Рекомендуемая толщина сухой пленки	87 sqm/ltr
Нелетучая масса	15.5%
Сухой на ощупь @ 20°C	30 минут
Время отверждения @ 20°C Диапазон	2 - 3 часов
Температура хранения	10 - 35°C
Температура нанесения	10 - 35°C
Содержание ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	683 g/ltr

Хранение

Тектил 283-S-17 следует хранить при температуре от 10 до 35 °С. Не замораживайте Тектил 283-S-17. Перед использованием рекомендуется легкое перемешивание. Из-за своего состава Тектил 283-S-17 может подвергаться изменениям вязкости после производства в процессе хранения. При правильных условиях хранения Тектил 283-S-17 лучше всего использовать в течение 36 месяцев после даты производства.

Осторожно

Необходима адекватная вентиляция для отверждения и предотвращения образования горючей жидкости. Частично отвержденная пленка не должна подвергаться воздействию источников зажигания, таких как сигнальные ракеты, пламя, искры, чрезмерное тепло или факелы. Обратитесь к паспорту безопасности для получения дополнительной информации по обращению и первой помощи.

Примечание

Добавление любого продукта поверх этого покрытия невозможно. Использование любого продукта под этим покрытием не рекомендуется и может привести к химической несовместимости, что повлияет на характеристики этого покрытия, как указано в разделе Уровень производительности. Если требуется грунтовка, отличная от рекомендованного продукта CorPro, необходимо получить письменное разрешение от CorPro.

Актуальность информации

April 27, 2026

Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведённым в следующих регионах: Европа



<https://tectyleurope.com>