

Premium ultra-niski VOC koji sadrži, šuplji odjeljak, spoj za prevenciju korozije

Tectyl 4D750 je smola/ulje bazirani, svijetlo žuti, tekući spoj za prevenciju korozije. Tectyl 4D750 je formuliran s minimalnom količinom hlapljivih organskih komponenti. Tectyl 4D750 je dizajniran za industrijsku primjenu, pružajući dobru penetraciju u nabore, flanše i pukotine, čineći ga vrlo pogodnim kao zaštitu od korozije za unutrašnjost vrata automobila i druge šuplje dijelove automobila i pokretne opreme. Tectyl 4D750 se stvrdnjava u svijetlo žuti, proziran, polu-mekan film.

Odobrenja / Razine učinkovitosti

Tectyl™ 4D750	
Preporučena debljina suhog filma preko metalnog profila	50 µm
Soli Sprej Soli sprej; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 15 dani
Vlažnost Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 50 dani
Zaštita unutarnjih prostora (min. mjeseci)	min. 60 mjeseci

Primjene

Priprema površine

Maksimalna učinkovitost Tectyl 4D750 može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i mill scale. CorPro preporučuje temperaturu podloge od 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda.

Primjena

Tectyl 4D750 je formuliran za korištenje u isporučenom obliku. CorPro preporučuje da temperatura okoline i proizvoda bude 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Ne razrjeđujte Tectyl 4D750. Tectyl 4D750 može se primijeniti primjenom niskotlačnog zračnog prskanja. Detalji o primjeni mogu se pronaći u tablici primjene. Budući da je Tectyl 4D750 kemijski proizvod za sušenje, treba paziti da se izbjegne produljeni kontakt proizvoda u spremniku s zrakom (kisikom) koliko god je to moguće. Tijekom korištenja to se može postići vezivanjem plastične unutarnje obloge oko usisne cijevi plastičnom vezicom. Ako se ne koristi, držite spremnik čvrsto zatvorenim.

Značajke i prednosti

Superior Protection

Pri preporučenom DFT-u, proizvod pruža izvanrednu zaštitu u šupljim dijelovima protiv korozije.

Efficient

S DFT-om od samo 50 mikrona, Tectyl 4D750 je učinkovita zaštita od korozije, štiteći veliko područje s malom količinom proizvoda.

Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite www.tectyleurope.com.

Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne rizike kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i održavaju dobri standardi osobne higijene. Upućuje se na Izvještaj o sigurnosti (SDS) koji je dostupan na zahtjev putem vaše lokalne prodajne kancelarije.

Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvodne sustave, tlo ili vodu.

Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ 4D750	
Gustoća @ 20°C	0.91 kg/ltr
Teorijska pokrivenost @ Preporučena debljina suhog filma	24.4 sqm/ltr
Viskoznost (Brookfield @ 20°C) @ 2 RPM	6000 mPa·s (cP)
Viskoznost (Brookfield @ 20°C) @ 20 RPM	1500 mPa·s (cP)
Nevolatna težina	98%
Suho na dodir @ 20°C	72 sati
Temperatura skladištenja	10 - 35°C
Temperatura primjene	10 - 35°C
VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4)	9 g/ltr
Barrel Article Number	TE24806-200
Container Barrel GTIN	4262469730959
Canister Article Number	TE24806-20
Barrel Volume	200
Container Canister GTIN	4262469730942
Canister Volume	20
Barrel Volume Unit	l
Canister Volume Unit	l
SFS 4086:2006	PASS
Penetracija	40 mm
Zapalna točka (PMCC) Raspon	180°C



<https://tectyleurope.com>

Skladištenje

Tectyl 4D750 treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavati Tectyl 4D750. Preporučuje se blago miješanje prije upotrebe. Zbog svoje kompozicije Tectyl 4D750 može biti podložan promjenama viskoznosti nakon proizvodnje tijekom skladištenja. Pod pravilnim uvjetima skladištenja Tectyl 4D750 je najbolji do 9 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

Oprez

Pogledajte Listu podataka o sigurnosti za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda preko ovog premaza nije moguće. Korištenje bilo kojeg proizvoda ispod ovog premaza nije preporučljivo i može rezultirati kemijskom nekompatibilnošću, čime se utječe na performanse ovog premaza kako je navedeno u odjeljku razine performansi. Ako je potrebna osnovna boja, osim preporučenog proizvoda CorPro, potrebno je dobiti pisanu autorizaciju od CorPro.

Stanje informacija

April 28, 2026

Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa