

Prémiová antikoroziční směs na bázi rozpouštědel

Tectyl 558-AMC je jantarově zbarvená, mírně tixotropní antikoroziční směs na bázi vosku s dobrými vlastnostmi vytěsňování vody. Tectyl 558-AMC je primárně určen k aplikaci postřikem, např. na uzavřené skříně, švy, spoje a jiná štěrbinovitá místa vozidel náchylná ke korozi. Tectyl 558-AMC se doporučuje jako základní nátěr pro dvouvrstvé systémy pro několik produktů Tectyl na bázi rozpouštědel. Tectyl 558-AMC zasychá do tmavě jantarově zbarveného, průsvitného, voskovitého, polotuhého, mírně lepkavého filmu.

Schválení / Výkonnostní úrovně

Tectyl™ 558-AMC	
Doporučená tloušťka suchého filmu nad kovovým profilem	50 µm
Sůl Spray Sůl Sprcha; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Typ R, ASTM A1008)	min. 21 dny
Vlhkost Vlhkost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 dny
Ochrana v interiéru (min. měsíce)	min. 24 měsíce

Aplikace

Příprava povrchu

Maximální účinnosti přípravku Tectyl 558-AMC lze dosáhnout pouze tehdy, jsou-li chráněné kovové povrchy čisté, suché a zbavené rzi, oleje a okují. Společnost CorPro doporučuje, aby teplota kovového podkladu v době aplikace výrobku byla 10-35 °C.

Aplikace

Přípravek Tectyl 558-AMC je určen k použití tak, jak je dodáván. Tectyl 558-AMC neředíte. Vzhledem k jeho složení. Tectyl 558-AMC lze aplikovat nízkotlakým vzduchovým postřikem. Podrobnosti o aplikaci naleznete v aplikační tabulce. Tectyl 558-AMC se doporučuje jako základní nátěr pro dvouvrstvé systémy a po relativně krátké době schnutí lze Tectyl 558-AMC přestříkat.

Vlastnosti & Výhody

Silný průnik

Tectyl 558-AMC díky své silné penetraci chrání povrch před korozi i v malých spárách a štěrbinách.

Tectyl 558-AMC chrání proti korozi a

vytěsni vodu tam, kde je to potřeba.

Úsporný

Díky DFT pouhých 50 mikronů dokáže Tectyl 558-AMC ochránit velkou plochu jen s malým množstvím přípravku.

Dvojitý nátěr s Tectylem 120, Tectylem 120-EH, Tectylem 121-LV, Tectylem 122-A.

Při použití nátěru Tectyl 120, Tectyl 120-EH, Tectyl 121-LV nebo Tectyl 122-A na nátěr Tectyl 558-AMC vznikne kombinace nátěru podvozku s vynikající odolností proti korozi.

Důvěryhodný od roku 1930

Od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, nákladních vozidel, autobusů a dalších vozidel a zařízení. Jméno Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které jsou snadné na nanášení, dlouhotrvající a snadno odstranitelné, když již nejsou potřeba.

Pro více informací o produktech, programech a službách Tectyl navštivte www.tectyleurope.com.

Zdraví & Bezpečnost

Tento výrobek pravděpodobně nepředstavuje žádné významné zdravotní nebo bezpečnostní riziko, pokud je správně používán při doporučeném způsobu použití a jsou dodržovány dobré standardy osobní hygieny. Odkazujeme na bezpečnostní list, který je k dispozici na vyžádání v místní prodejní kanceláři nebo na internetu.

Chraňte životní prostředí

Dodržujte místní předpisy. Nevypouštějte do kanalizace, půdy nebo vody.



Typické vlastnosti

Typické vlastnosti jsou založeny na aktuální výrobě. Přestože budoucí výroba bude odpovídat specifikacím Tectyl, mohou se vyskytnout odchylky.

Tectyl™ 558-AMC	
Bod vzplanutí	40°C PMCC
Hustota @ 20°C	0.86 kg/ltr
Teoretické pokrytí @ Doporučená tloušťka suchého filmu	7 sqm/ltr
Viskozita (DIN 53211) Pohár č. 4 @ 20°C	21 s
Neodpařitelná hmotnost	42%
Suchý na dotek @ 20°C	3 hodiny
Čas vytvrzování @ 20°C	24 hodiny
Teplota skladování	10 - 35°C
VOC Obsah ISO 11890-2 (10.4)	496 g/ltr
SFS 4086:2006	PASS

Skladování

Tectyl 558-AMC by měl být skladován při teplotách 10-35 °C. Tectyl 558-AMC nezmrazujte. Před použitím se doporučuje mírné promíchání. Vzhledem ke svému složení může přípravek Tectyl 558-AMC během skladování podléhat postprodukčním změnám viskozity. Za správných skladovacích podmínek je Tectyl 558-AMC nejlépe použitelný do 36 měsíců od data výroby.

Pozor

Pro vytvrzení a zajištění proti tvorbě hořlavé kapaliny je nutné dostatečné větrání. Částečně vytvrzená fólie by neměla být vystavena zdrojům vznícení, jako jsou plameny, ohně, jiskry, nadměrné teplo nebo hořáky. Další informace o manipulaci a první pomoci naleznete v bezpečnostním listu.

Poznámka

Přidání jakéhokoli výrobku pod tento nátěr se nedoporučuje. Použití dalších nátěrů by mohlo mít za následek chemickou nekompatibilitu, a tím ovlivnit vlastnosti tohoto nátěru, jak je uvedeno v části Úroveň vlastností. Pokud je požadován jiný než doporučený produkt společnosti CorPro, je třeba získat písemné povolení od společnosti CorPro.

Stav informací

April 27, 2026

Platnost

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyráběné v následujících regionech: Evropa



<https://tectyleurope.com>