

## Звукопоглощающий материал премиум-класса на водной основе

Tectyl 5638W - это водно-дисперсионный, быстросохнущий, звукопоглощающий состав. Отверждается в черную, твердую пленку. Tectyl 5638W очень хорошо подходит для промышленного применения на автомобилях, поездах и другом подвижном составе. Tectyl 5638W может использоваться для снижения шума и вибрации на деталях транспортных средств: дверях, капотах, зубчатых передачах покрытий и т.д., систем вентиляции, стеклянных и мусорных контейнеров, конструкций машин и крышек котлов в секторе отопления. крышек котлов в секторе отопления. Tectyl 5638W можно наносить шпателем или с помощью специального распылительного оборудования. После высыхания Tectyl 5638W может быть окрашен красками на основе синтетических смол, эпоксидных смол и ПВХ. Tectyl 5638W быстро сохнет, испаряя воду, и образует черную твердую пленку.

### Одобрения / Уровни производительности

Tectyl™ 5638W	
Рекомендуемая толщина сухой пленки над металлическим профилем	1000 µm
Рекомендуемая толщина сухой пленки Диапазон	2 - 5 kg/sqm
Пожарное одобрение DIN 54837 DIN 54837	S4, SR2, ST2
Виброизоляция ASTM 756 (2 mm, 25 °C)	0.18
Химическая стойкость	Алифатические растворители, масла и вода
Защита в помещении (мин. месяцев)	min. 24 месяцев
Защита на улице (мин. месяцев)	min. 9 месяцев

### Применение

#### Подготовка поверхности

Максимальная эффективность Tectyl 5638W может быть достигнута только в том случае, если металлические поверхности которые необходимо защитить, чистые, сухие и свободные от ржавчины, масла и окалины. CorPro рекомендует температура основания 10-35 °C на момент нанесения продукта. Не оцинкованная сталь и не оцинкованная сталь и необработанный алюминий должны быть защищены антикоррозионной антикоррозийной грунтовкой перед нанесением Tectyl 5638W.

#### Нанесение

Tectyl 5638W предназначен для использования в том виде, поставляется. Перед использованием убедитесь в однородности консистенции использования. Избегайте загрязнения другими продуктами в насосах и трубопроводах. CorPro рекомендует, чтобы температура окружающей среды и продукта должна составлять 10-35 °C во время нанесения продукта. Не разбавляйте Tectyl 5638W. Небольшие участки Tectyl 5638W можно наносить шпателем. Для больших площадей рекомендуется распыление. CorPro рекомендует использовать систему безвоздушного распыления из нержавеющей стали. Подробную информацию о нанесении можно найти в таблице нанесения.

## Характеристики и преимущества

### Звукопоглощение

Tectyl 5638W гасит вибрации и снижает уровень шума.

### Окружающая среда

Tectyl 5638W - это состав на водной основе, содержащий минимальным содержанием летучих органических соединений Содержание. Продукт имеет нейтральный уровень pH.

## Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите [www.tectyleurope.com](http://www.tectyleurope.com).

## Здоровье и безопасность

Этот продукт не представляет не представляет значительной опасности для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендованных целях и соблюдении норм личной гигиены. Обратитесь к паспорту безопасности (SDS), который можно получить по запросу в местном офисе продаж.

## Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные правила. Не сбрасывайте в стоки, почву или воду.

## Типичные свойства

Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.

Tectyl™ 5638W	
Плотность @ 20°C	1.25 kg/ltr
Температура хранения	10 - 35°C
Температура нанесения	10 – 35°C
pH @ 20°C	7
Содержание ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	7 g/ltr

## Хранение

Tectyl 5638W следует хранить при температуре 10-35 °C. Не замораживайте Tectyl 5638W. Перед использованием рекомендуется легкое перемешивание. Из-за своего состава Tectyl 5638W может быть подвержен изменениям вязкости после производства во время хранения. При надлежащих условиях хранения Tectyl 5638W лучше всего использовать до 12 месяцев после даты производства.

## Осторожно

Обратитесь к паспорту безопасности для получения дополнительной информации об обращении и первой помощи.

## Примечание

Добавление каких-либо продуктов под это покрытие не рекомендуется. Использование дополнительных покрытий может привести к химической несовместимости, что повлияет на характеристики данного покрытия, как указано в разделе "Уровень эффективности". В случае использования грунтовка, отличная от рекомендованной CorPro требуется грунтовка, отличная от рекомендованной компанией CorPro, необходимо получить письменное разрешение от компании CorPro.

## Актуальность информации

April 27, 2026

## Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведённым в следующих регионах: Европа



<https://tectyleurope.com>