

Премиум съединение на водна основа, бързосъхнещо, предпазващо от корозия

Tectyl 5765W-A е водоразтворимо, тиксотропно, бързосъхнещо покритие за ходова част на базата на полимерна дисперсия с изключително ниско съдържание на ЛОС. Tectyl 5765W-A е разработен като устойчиво на износване покритие за подкалници на автобуси и кабините на камиони. Подходящо е също така за цялостно покритие на дъното на контейнери, ремаркета, каравани и други превозни средства за отход. Tectyl 5765W-A е също така отличен уплътнител за дървени подове на автобуси, камиони, каравани и др. Tectyl 5765W-A се втвърдява до тъмносив оцветен, устойчив на износване, еластичен и твърд филм.

Одобрения / Ниша на изпълнение

Tectyl™ 5765W-A	
Препоръчителна дебелина на сухия филм над метален профил	350 µm
Защита на закрито (мин. месеца)	min. 24 месеца
Защита на открито (мин. месеца)	min. 18 месеца

Приложения

Подготовка на повърхността

Максималната ефективност на Tectyl 5765W-A може да бъде постигната само когато повърхностите, които трябва да бъдат защитени, са чисти, сухи и без ръжда, масла и котлен камък. CorPro препоръчва температура на основата от 10-35 °C по време на нанасянето на продукта. Непоцинкованата стомана и необработеният алуминий трябва да бъдат защитени с антикорозионен грунд преди нанасянето на Tectyl 5765W-A.

Нанасяне

Tectyl 5765W-A е формулиран да се използва във вида, в който е доставен. Уверете се, че консистенцията е равномерна преди употреба. Избягвайте замърсяване с други продукти в помпите и тръбопроводите. CorPro препоръчва температурата на околната среда и на продукта да бъде 10-35°C по време на прилагането на продукта. Не разреждайте Tectyl 5765W-A. За нанасяне на Tectyl 5765W-A CorPro препоръчва да се използва безвъздушно. Подробности за приложението можете да намерите в таблицата за приложение.

Характеристики и предимства

Превъзходна защита

При препоръчителната дебелина на слоя продуктът осигурява изключителна защита срещу отчупване на камъни и корозия.

Многофункционален

Покритието за дъното на автомобила може да се използва върху различни основи, като металното шаси, но също така и върху други материали, като например дървената долна част на кемпер, каравана или ремарке.

Доверен от 1930 г.

От 1930 г. защитните покрития Tectyl™ удължават оперативния живот на автомобили, камиони, автобуси и други превозни средства и оборудване. Името Tectyl е синоним на качествени покрития, лесни за нанасяне, дълготрайни и лесно отстраними, когато вече не са необходими.

За повече информация относно продуктите, програмите и услугите Tectyl, посетете www.tectyleurope.com.

Здраве и безопасност

Няма вероятност този продукт да представлява значителна опасност за здравето или безопасността, когато се използва правилно в препоръчаното приложение и се поддържа добри стандарти за лична хигиена. Направена е препратка към информационния лист за безопасност (ИЛБ), който може да се получи при поискване от местния търговски офис.

Защитете околната среда

Спазвайте местните разпоредби. Да не се изхвърля в канализацията, почвата или водата.

Типични свойства

Типичните характеристики се основават на текущото производство. Въпреки че бъдещото производство ще отговаря на спецификациите на Tectyl, могат да се появят вариации.

Tectyl™ 5765W-A	
Плътност при 20°C	1.3 kg/ltr
Теоретичен обхват @ Препоръчителна дебелина на сухия филм	2.1 sqm/ltr
Вискозитет (Brookfield @ 20°C) @ 20 RPM	9000 mPa·s (cP)
Нелетливо тегло	72%
Сух на допир при 20°C	1 часа
Време за втвърдяване при 20°C	24 часа
Температура на съхранение	10 - 35°C
Температура на нанасяне	10 - 35°C
pH @ 20°C	8
Съдържание на ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	0.01 g/ltr

Съхранение

Tectyl 5765W-A трябва да се съхранява при температури между 10 и 35 °C. Не замразявайте Tectyl 5765W-A. Преди употреба се препоръчва леко разбъркване. Поради своя състав Tectyl 5765W-A може да бъде обект на промени във вискозитета след производството по време на съхранение. При подходящи условия на съхранение Tectyl 5765W-A е най-добър преди 18 месеца след датата на производство.

Внимание

Вижте информационния лист за безопасност за допълнителна информация за работа и първа помощ.

Забележка

Не се препоръчва добавянето на каквото и да е продукт под това покритие. Използването на допълнителни покрития може да доведе до химическа несъвместимост, като по този начин ще повлияе на експлоатационните характеристики на това покритие, както е посочено в раздела "Ниво на изпълнение". Ако е необходим грунд, различен от препоръчания от CorPro продукт, трябва да се получи писмено разрешение от CorPro.

Актуалност на информацията

April 27, 2026

Валидност

Тази информация се отнася само за продукти, произведени в следните региони: Европа



<https://tectyleurope.com>