

## Premium vodena, brzo sušeća, zaštitna spojina protiv korozije

Tectyl 5765W-A je vodena, tiksotropna, brzo sušeća, disperzija polimera na bazi premaza za donji deo vozila s izuzetno niskim sadržajem VOC-a. Tectyl 5765W-A razvijen je kao premaz za donji deo vozila otporan na abraziju za autobuse i kabine kamiona. Također je prikladan za potpuno premazivanje kontejnera, prikolica, kamp-prikolica i drugih rekreacijskih vozila. Tectyl 5765W-A također je izvrstan brtvilo za drvene podove autobusa, kamiona, kamp-prikolica itd. Tectyl 5765W-A stvrđnjava se u tamno-sivu obojenu, otporan na abraziju, elastičnu, čvrstu foliju.

### Odobrenja / Razine učinkovitosti

Tectyl™ 5765W-A	
Preporučena debljina suhog filma preko metalnog profila	350 μm
Zaštita unutarnjih prostora (min. mjeseci)	min. 24 mjeseci
Zaštita na otvorenom (min. mjeseci)	min. 18 mjeseci

### Primjene

#### Priprema površine

Maksimalna učinkovitost Tectyl 5765W-A može se postići samo kada su površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i mlinskog sloja. CorPro preporučuje temperaturu podloge od 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Negalvanizirani čelik i sirovi aluminij moraju biti zaštićeni antikorozivnim temeljnim premazom prije primjene Tectyl 5765W-A.

#### Primjena

Tectyl 5765W-A je formuliran za korištenje u isporučenom obliku. Osigurajte uniformnu konzistenciju prije upotrebe. Izbjegavajte kontaminaciju s drugim proizvodima u pumpama i cijevima. CorPro preporučuje da temperatura okoline i proizvoda bude 10-35°C u trenutku primjene proizvoda. Ne razrjeđujte Tectyl 5765W-A. Za primjenu Tectyl 5765W-A CorPro preporučuje bezzračno. Detalji o primjeni mogu se pronaći u tablici primjene.

### Značajke i prednosti

#### Superior Protection

Pri preporučenom DFT-u, proizvod pruža izvanrednu zaštitu od oštećenja kamenčićima i korozije.

#### Multi-functional

Premaz za donji dio može se koristiti i na različitim podlogama, poput metalnog okvira, ali i na drugim materijalima, kao što je drveni donji dio kamp-prikolice, karavane ili prikolice.

### Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite [www.tectyleurope.com](http://www.tectyleurope.com).

### Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne opasnosti kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Upućuje se na Izvješće o sigurnosti (SDS) koje je dostupno na zahtjev putem vašeg lokalnog prodajnog ureda.

### Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvodne sustave, tlo ili vodu.



## Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ 5765W-A	
Gustoća @ 20°C	1.3 kg/ltr
Teorijska pokrivenost @ Preporučena debljina suhog filma	2.1 sqm/ltr
Viskoznost (Brookfield @ 20°C) @ 20 RPM	9000 mPa·s (cP)
Nevolatna težina	72%
Suho na dodir @ 20°C	1 sati
Vrijeme sušenja @ 20°C	24 sati
Temperatura skladištenja	10 - 35°C
Temperatura primjene	10 – 35°C
pH @ 20°C	8
VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4)	0.01 g/ltr

## Skladištenje

Tectyl 5765W-A treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavajte Tectyl 5765W-A. Blago miješanje se preporučuje prije upotrebe. Zbog svoje kompozicije Tectyl 5765W-A može biti podložan promjenama viskoznosti nakon proizvodnje tijekom skladištenja. Pod pravilnim uvjetima skladištenja Tectyl 5765W-A je najbolji do 18 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

## Opres

Pogledajte Listu podataka o sigurnosti za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

## Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda ispod ovog premaza nije preporučljivo. Upotreba dodatnih premaza može rezultirati kemijskom nekompatibilnošću, što može utjecati na performanse ovog premaza kako je navedeno u odjeljku razine performansi. Ako je potreban temeljni premaz, osim proizvoda koji preporučuje CorPro, potrebno je dobiti pisanu autorizaciju od CorPro.

## Stanje informacija

April 27, 2026

## Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa



<https://tectyleurope.com>