

## Премиум на маслена основа, без барий, универсално, корозионно предотвратително съединение

Tectyl 800-D BF е водоотблъскващо, с ниска вискозитет, смазващо антикорозионно масло. Филмът е лек, прозрачен и маслен. Tectyl 800-D BF се препоръчва за защита и смазване на огнестрелно оръжие и автоматични оръжия, индустриално оборудване, инструменти, пневматични управления и лека машини и двигатели в влажни, студени условия. Tectyl 800-D BF служи като консервант за проводници с малък диаметър и покритие за тръби за тайно изпращане и съхранение.

### Огобрения / Нива на изпълнение

Tectyl™ 800-D BF	
<b>Препоръчителна дебелина на сухия филм</b> над метален профил	7 µm
<b>Солен спрей</b> Солен спрей; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 2 дни
<b>Влажност</b> Влажност; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 дни
<b>Федерален стандарт на САЩ</b> STD 791-3007	1
<b>Защита на закрито</b> (мин. месеца)	min. 24 месеца
<b>Защита на открито</b> (мин. месеца)	min. 12 месеца

### Приложения

#### Подготовка на повърхността

Максималната производителност на Tectyl 800-D BF може да бъде постигната само когато металните повърхности, които ще бъдат защитени, са чисти, сухи и без ръжда, масло и валцова скала. CorPro препоръчва температура на субстрата от 10-35 °C по време на нанасянето на продукта.

#### Нанасяне

Tectyl 800-D BF е формулиран да се използва в предоставеното състояние. CorPro препоръчва температурата на околната среда и продукта да бъде 10-35 °C по време на прилагането на продукта. Не разреждайте Tectyl 800-D BF. Tectyl 800-D BF може да се прилага чрез ниско налягане въздушен спрей, смазочни устройства или потапяне. Подробности за прилагането могат да бъдат намерени в таблицата за приложение.

### Характеристики и предимства

#### Превъзходна защита

При препоръчаната DFT водоустойчивостта и изместването осигуряват изключителна защита срещу корозия.

#### Обработка

Tectyl 800-D BF е лесно за нанасяне защитно покритие.

#### Околна среда

Tectyl 800-D BF не съдържа барий.

#### Икономично

Благодарение на необходимия тънък слой, голяма площ може да бъде защитена с малко продукт.

## Доверен от 1930 г.

От 1930 г. защитните покрития Tectyl™ удължават оперативния живот на автомобили, камиони, автобуси и други превозни средства и оборудване. Името Tectyl е синоним на качествени покрития, лесни за нанасяне, дълготрайни и лесно отстраними, когато вече не са необходими.

За повече информация относно продуктите, програмите и услугите Tectyl, посетете [www.tectyleurope.com](http://www.tectyleurope.com).

## Здраве и безопасност

Този продукт не е вероятно да представлява значителни рискове за здравето или безопасността, когато се използва правилно в препоръчаното приложение и се поддържа добри стандарти за лична хигиена. Прави се справка с Листовката за безопасност (SDS), която е налична по запитване чрез вашия местен търговски офис.

## Защитете околната среда

Съобразявайте се с местните разпоредби. Не изхвърляйте в канализацията, почвата или водата.

## Типични свойства

Типичните характеристики се основават на текущото производство. Въпреки че бъдещото производство ще отговаря на спецификациите на Tectyl, могат да се появят вариации.

Tectyl™ 800-D BF	
Температура на запалване	140°C PMCC
Плътност при 20°C	0.87 kg/ltr
Теоретичен обхват @ Препоръчителна дебелина на сухия филм	155 sqm/ltr
Вискозитет @ 40°C	14 mm <sup>2</sup> /s
Време за втвърдяване при 20°C Диапазон	2 - 3 часа
Температура на съхранение	10 - 35°C
Температура на нанасяне	10 - 35°C
Съдържание на ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	20 g/ltr

## Съхранение

Tectyl 800-D BF трябва да се съхранява при температури между 10-35 °C. Не замразявайте Tectyl 800-D BF. Препоръчва се леко разбъркване преди употреба. Поради състава си Tectyl 800-D BF може да бъде подложен на промени в вискозитета след производството по време на съхранение. При правилни условия на съхранение Tectyl 800-D BF е най-добър до 36 месеца след датата на производство.

## Внимание

Справете се с Листовка за безопасност за допълнителна информация относно боравенето и първа помощ.

## Забележка

Добавянето на какъвто и да е продукт върху това покритие не е възможно и не се препоръчва използването на грунд. Използването на допълнителни покрития може да доведе до химическа несъвместимост, като по този начин ще повлияе на експлоатационните характеристики на това покритие, както е посочено в раздела за ниво на изпълнение. Ако е необходим грунд, различен от препоръчания от CorPro продукт, трябва да се получи писмено разрешение от CorPro.

## Актуалност на информацията

April 27, 2026

## Валидност

Тази информация се отнася само за продукти, произведени в следните региони: Европа



<https://tectyleurope.com>



CorPro GmbH  
Frankfurter Str. 63-69  
65760 Eschborn  
Germany

+49 (0)6173 9373-0  
+49 (0)6173 9373-30  
info@corpro.gmbh  
corpro.gmbh

[tectyleurope.com](https://tectyleurope.com)

TM Търговска марка на CorPro, регистрирана в различни държави © 2022