

Premium olje na osnovi, brez barija, splošna raba, spojina za preprečevanje korozije

Tectyl 800-D BF je olje za preprečevanje korozije z nizko viskoznostjo, ki izpodriva vodo in deluje kot mazivo. Film je lahek, pregleden in oljnat. Tectyl 800-D BF je priporočljiv za zaščito in mazanje malokalibrskega orožja in avtomatskih orožij, industrijske opreme, orodja, pnevmatskih kontrol in lahkih strojev ter motorjev v vlažnih, hladnih pogojih. Tectyl 800-D BF služi kot konzervans za lahke žice in kot premaz za cevi za tajno pošiljanje in skladiščenje.

Odobritve / Ravni zmogljivosti

Tectyl™ 800-D BF	
Priporočena debelina suhega filma nad kovinskim profilom	7 µm
Solni sprej Solni sprej; 5 % NaCl @ 35 °C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 2 dni
Vlaga Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 dni
Zvezni standard ZDA STD 791-3007	1
Zaščita v notranjih prostorih (min. mesecev)	min. 24 mesecev
Zaščita na prostem (min. mesecev)	min. 12 mesecev

Aplikacije

Priprava površine

Maksimalna zmogljivost Tectyl 800-D BF lahko dosežemo le, ko so kovinske površine, ki jih je treba zaščititi, čiste, suhe in brez rje, olja in obdelovalnih oblog. CorPro priporoča temperaturo substrata med 10-35 °C ob času nanosa proizvoda.

Nanos

Tectyl 800-D BF je formuliran za uporabo kot je dobavljen. CorPro priporoča, da je temperatura okolice in produkta 10-35 °C ob času uporabe produkta. Ne redčite Tectyl 800-D BF. Tectyl 800-D BF se lahko nanese z nizkotlačnim zračnim pršenjem, linijskimi lubrikatorji ali potopitvijo. Podrobnosti o uporabi so na voljo v tabeli uporabe.

Lastnosti in prednosti

Vrhunska zaščita

Vodoodpornost in izpodrivnost pri priporočeni debelini DFT zagotavljata izjemno zaščito pred korozijo.

Obdelava

Tectyl 800-D BF je zaščitni premaz, ki ga je enostavno nanesti.

Okolje

Tectyl 800-D BF popolnoma ne vsebuje barija.

Ekonomičen

Zaradi potrebnega tankega filma je mogoče z majhno količino izdelka zaščititi veliko površino.

Zaupanja vreden od leta 1930

Od leta 1930 zaščitni premazi Tectyl™ podaljšujejo delovno dobo osebnih avtomobilov, tovornjakov, avtobusov in drugih vozil in opreme. Ime Tectyl je sinonim za kakovostne premaze, ki so preprosti za nanos, dolgotrajni in enostavno odstranljivi, ko niso več potrebni.

Za več informacij o izdelkih, programih in storitvah Tectyl obiščite www.tectyleurope.com.

Zdravje in varnost

Ta izdelek verjetno ne bo predstavljal nobenih pomembnih zdravstvenih ali varnostnih tveganj, če se pravilno uporablja v priporočenem aplikaciji in se vzdržujejo dobri standardi osebne higiene. Sklicuje se na Varnostni podatkovni list (SDS), ki je na voljo na zahtevo preko vašega lokalnega prodajnega urada.

Zaščitite okoje

Upoštevajte lokalne predpise. Ne izpuščajte v odtok, tla ali vodo.

Tipične lastnosti

Tipične lastnosti temeljijo na trenutni proizvodnji. Čeprav bo prihodnja proizvodnja ustrezala specifikacijam Tectyl, so možna odstopanja.

Tectyl™ 800-D BF	
Plamenišče	140°C PMCC
Gostota pri 20°C	0.87 kg/ltr
Teoretično pokritje @ Priporočena debelina suhega filma	155 sqm/ltr
Viskoznost @ 40°C	14 mm ² /s
Čas utrjevanja @ 20°C Razpon	2 - 3 ur
Temperatura shranjevanja	10 - 35°C
Temperatura nanašanja	10 - 35°C
Vsebnost VOC ISO 11890-2 (10.4)	20 g/ltr

Shranjevanje

Tectyl 800-D BF je treba shranjevati pri temperaturah med 10-35 °C. Ne zamrzujte Tectyl 800-D BF. Priporočljivo je blago mešanje pred uporabo. Zaradi svoje sestave je Tectyl 800-D BF lahko podvržen spremembam viskoznosti po proizvodnji med shranjevanjem. Pri ustreznih pogojih shranjevanja je Tectyl 800-D BF najboljši pred 36 meseci po datumu proizvodnje.

Previdnost

Oglejte si List varnostnih podatkov za dodatne informacije o ravnanju in prvi pomoči.

Opomba

Na ta premaz ni mogoče dodati nobenega izdelka in uporaba temeljnega premaza ni priporočljiva. Uporaba dodatnih premazov bi lahko povzročila kemijsko nezdružljivost in s tem vplivala na učinkovitost tega premaza, kot je navedeno v razdelku Stopnja učinkovitosti. Če je potreben temeljni premaz, ki ni izdelek, ki ga priporoča družba CorPro, je treba od družbe CorPro pridobiti pisno dovoljenje.

Stanje informacij

April 27, 2026

Veljavnost

Te informacije veljajo samo za izdelke, proizvedene v naslednjih regijah: Evropa



<https://tectyleurope.com>