

Vysoce kvalitní víceúčelová voděodolná a protikorozní EP maziva. Vyvinuto pro automobilový, stavební a průmyslový vybavení.

Tectyl 858-F je homogenní víceúčelová vazelína s konzistencí NLGI číslo 2 a preventivní sloučenina proti korozi. Tectyl 858-F lze použít k mazání a ochraně povrchu před korozi průmyslového a automobilového vybavení pracujícího v teplotním rozmezí -30° až 120 °C. Tectyl 858-F vytváří mastný, jantarový a poloprůhledný film.

Schválení / Výkonnostní úrovně

Tectyl™ 858-F	
Třída NLGI ASTM D217	2
DIN 51502	KP2K-30
ISO 12924	L-XC(F)CHB2
Vymývání vodou @ 79°C ISO 11009 Range	max. 10%
SKF R2F B @ 120°C	1 hodiny
Zatížení svarového švu čtyřkuličkové DIN 51350-4	285 N

Aplikace

Příprava povrchu

Maximální výkon Tectyl 858-F lze dosáhnout pouze tehdy, když jsou kovové povrchy, které mají být chráněny, čisté, suché a bez rzi, oleje a ocelového povlaku. CorPro doporučuje, aby teplota kovového substrátu byla -18 °C - +49 °C v době aplikace produktu.

Aplikace

Tectyl 858-F je formulován k použití tak, jak je dodáván. Nenařídňujte Tectyl 858-F. Tectyl 858-F může být aplikován ručně, mazacím pistolí nebo čerpadlem. Aplikujte Tectyl 858-F mezi -18°C a +49°C. Podrobnosti o aplikaci naleznete v aplikační tabulce. Tectyl 858-F může být použit v aplikacích, kde je vyžadována konzistence maziva NLGI číslo 2 s odolností proti oxidaci a protikorozními vlastnostmi. Tectyl 858-F není určen pro použití na strojích, které přicházejí do kontaktu s potravinami.

Vlastnosti & Výhody

Vynikající výkon při nízkých teplotách

Tectyl 858-F je moderní vysoce výkonná syntetická maziva, vhodná pro průmyslové i automobilové aplikace a v centralizovaných mazacích systémech.

Velmi dobrá mechanická stabilita

Speciální nízko viskózní syntetický olej dává produktu velmi nízký počáteční a provozní točivý moment, což jej činí vhodným pro teplé a nízkoteplotní aplikace.

Dobrá ochrana proti korozi

Mazivo obsahuje antioxidanty, inhibitory koroze a EP/AW aditiva a může být používáno v nepříznivých pracovních podmínkách, jako je vlhká atmosféra nebo prašné prostředí.

Vhodné pro aplikace s vysokou rychlostí

Mazivo je také vhodné pro ložiska pracující při vysokých rychlostech.

Důvěryhodný od roku 1930

Od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, nákladních vozidel, autobusů a dalších vozidel a zařízení. Jméno Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které jsou snadné na nanášení, dlouhotrvající a snadno odstranitelné, když již nejsou potřeba.

Pro více informací o produktech, programech a službách Tectyl navštivte www.tectyleurope.com.

Zdraví & Bezpečnost

Tento produkt pravděpodobně nepředstavuje žádná významná zdravotní nebo bezpečnostní rizika, pokud je správně používán v doporučené aplikaci a jsou dodržovány dobré standardy osobní hygieny. Odkazuje se na bezpečnostní list (SDS), který je k dispozici na vyžádání prostřednictvím vaší místní prodejní kanceláře nebo přes internet.

Chraňte životní prostředí

Dodržujte místní předpisy. Neodvádějte do odpadů, půdy nebo vody.

Typické vlastnosti

Typické vlastnosti jsou založeny na aktuální výrobě. Přestože budoucí výroba bude odpovídat specifikacím Tectyl, mohou se vyskytnout odchylky.

Tectyl™ 858-F	
Hustota @ 20°C	0.905 kg/ltr
Teplota skladování	10 - 35°C
Teplota aplikace	-18 – 49°C
Provozní teplota (mazivo)	max. 120°C
Max. provozní teplota (mazivo)	130°C
Typ mýdla	Lithium
Textura	hladký
Protection Indoor Months Na	PASS
Protection Outdoor Months Na	PASS
Bod kapání	180°C

Skladování

Tectyl 858-F by měl být skladován při teplotách mezi 10-35 °C a nikdy nepřekročit 60 °C. Vyhněte se přímému slunečnímu záření nebo mrazivým podmínkám. Vzhledem k jeho složení může být Tectyl 858-F vystaven změnám viskozity po výrobě během skladování. Při správných skladovacích podmínkách je Tectyl 858-F nejlepší do 24 měsíců po datu výroby.

Pozor

Adekvátní ventilace je vyžadována pro vytvrzení a k zajištění proti tvorbě hořlavé kapaliny. Částečně vytvrzený film by neměl být vystaven zdrojům zapálení, jako jsou světlice, plameny, jiskry, přebytečné teplo nebo pochodně. Odkazujte na bezpečnostní list dat pro další informace o manipulaci a první pomoci.

Poznámka

Přidání jakéhokoli produktu pod touto vrstvou není doporučeno. Použití dalších vrstev by mohlo vést k chemické inkompatibilitě, čímž by byl ovlivněn výkon této vrstvy, jak je uvedeno v sekci Úroveň výkonu. Pokud je vyžadován základní nátěr, jiný než produkt doporučený společností CorPro, musí být získáno písemné povolení od společnosti CorPro.

Stav informací

April 27, 2026

Platnost

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyráběné v následujících regionech: Evropa



<https://tectyleurope.com>