

Premium corrosiewerend middel voor algemeen gebruik

Tectyl Bodysafe is een thixotrope corrosiewerende verbinding op basis van cutback wax/asfalt. **Tectyl Bodysafe** is geschikt om aan de onderkant van voertuigen aan te brengen. **Tectyl Bodysafe** hardt uit tot een relatief stevige, zwarte, veerkrachtige, taaië film.

Goedkeuringen / Prestatieniveaus

Tectyl™ Bodysafe	
Aanbevolen droge verlaagdikte over metalen profiel	250 µm
Zoutniveau Zoutniveau; 5% NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 dagen
Vochtigheid Vochtigheid; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 dagen
Bescherming binnenshuis (min. maanden)	min. 36 maanden
Bescherming buiten (min. maanden)	min. 18 maanden

Toepassingen

Oppervlaktebehandeling

De maximale werking van **Tectyl Bodysafe** kan alleen worden bereikt als de te beschermen metalen oppervlakken schoon, droog en vrij van roest, olie en walshuid zijn. CorPro adviseert een ondergrondtemperatuur van 10-35 °C op het moment dat het product wordt aangebracht. Vermijd direct contact van het product met PVC vanwege mogelijke materiaalincompatibiliteit.

Toepassing

Tectyl Bodysafe is samengesteld om te worden gebruikt zoals geleverd. Het wordt aanbevolen dat de omgevings- en producttemperatuur 10-35 °C zijn op het moment dat het product wordt aangebracht. Breng **Tectyl Bodysafe** niet aan op mechanisch bewegende onderdelen of op katalysatoren. **Tectyl Bodysafe** kan aangebracht worden met een kwast. Meer informatie over het aanbrengen vindt u in de toepassingskaart.

Kenmerken & Voordelen

Superieure bescherming

{{Tectyl Bodysafe}} Geeft bij de aanbevolen DFT buitengewone bescherming tegen steenslag en corrosie.

Verwerking

{{Tectyl Bodysafe}} is een gemakkelijk aan te brengen, elastische, beschermende coating voor de onderkant van het voertuig.

Multifunctioneel

{{Tectyl Bodysafe}} kan worden toegepast op veel verschillende voertuigen, zoals auto's, vrachtwagens, bussen, campers, maar ook aanhangers en caravans.

Meerdere ondergronden

De underbody coating kan ook worden gebruikt op verschillende ondergronden, zoals de houten onderkant van een camper of caravan.

Vertrouwd sinds 1930

Sinds 1930 verlenen Tectyl™ beschermende coatings de operationele levensduur van auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen en apparatuur. De naam Tectyl staat voor kwaliteitscoatings die eenvoudig aan te brengen, duurzaam en gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voor meer informatie over Tectyl producten, programma's en diensten kunt u terecht op www.tectyleurope.com.

Gezondheid & Veiligheid

Het is niet waarschijnlijk dat dit product significante gezondheids- of veiligheidsrisico's met zich meebrengt, mits het op de juiste wijze wordt gebruikt in de aanbevolen toepassing en goede persoonlijke hygiënische normen worden gehandhaafd. Verwezen wordt naar het veiligheidsinformatieblad (SDS) dat op verzoek verkrijgbaar is via uw plaatselijke verkoopkantoor.

Bescherm het milieu

Leef de plaatselijke voorschriften na. Niet lozen in riolering, bodem of water.

Typische eigenschappen

Typische eigenschappen zijn gebaseerd op de huidige productie. Hoewel toekomstige productie zal voldoen aan de Tectyl-specificaties, kunnen variaties optreden.

Tectyl™ Bodysafe	
Flampunt	40°C PMCC
Dichtheid @ 20°C	0.91 kg/ltr
Theoretische dekking Aanbevolen droge laagdikte	2.1 sqm/ltr
Niet-vluchtig gewicht	60%
Droog aanvoelen @ 20°C	4 uur
Uithardingstijd @ 20°C	24 uur
Opslagtemperatuur	10 - 35°C
Toepassingstemperatuur	10 - 35°C
VOC Inhoud ISO 11890-2 (10.4)	362 g/ltr

Opslag

Tectyl Bodysafe moet worden bewaard bij temperaturen tussen 10-35 °C. Niet invriezen **Tectyl Bodysafe**. Licht schudden vóór gebruik wordt aanbevolen. Door de samenstelling kan **Tectyl Bodysafe** tijdens opslag onderhevig zijn aan viscositeitsveranderingen na productie. Onder de juiste opslagomstandigheden is **Tectyl Bodysafe** het best tot 24 maanden na productiedatum.

Voorzichtig

Voldoende ventilatie is vereist voor het uitharden en om de vorming van brandbare vloeistof tegen te gaan. De gedeeltelijk uitgeharde film mag niet worden blootgesteld aan ontstekingsbronnen zoals fakkels, vlammen, vonken, overmatige hitte of fakkels. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie over hantering en eerste hulp.

Opmerking

Toevoeging van andere producten over deze coating is niet mogelijk. Het gebruik van aanvullende coatings kan resulteren in chemische incompatibiliteit, waardoor de prestaties van deze coating worden beïnvloed, zoals vermeld in het hoofdstuk Prestatieniveau. Als een andere primer dan een door CorPro aanbevolen product nodig is, moet schriftelijke toestemming van CorPro worden verkregen.

Stand van de informatie

April 27, 2026

Geldigheid

Deze informatie is uitsluitend van toepassing op producten die in de volgende regio's zijn vervaardigd: Europa



<https://tectyleurope.com>