

Ensiluokkainen liuotinpohjainen, korroosiota ehkäisevä aine aerosolissa

Tectyl Cavity Wax Amber on vahapohjainen, liuottimella poistettava, meripihkanvärinen korroosionestoaine. Sillä on hyvät veden syrjäyttämisen- ja tunkeutumisoiminaisuudet, joten se soveltuu hyvin korroosiosuojaksi auton ovien sisäpuolelle ja muihin autojen ja liikkuvan kaluston onttoihin osiin. **Tectyl Cavity Wax Amber** Kovettuu meripihkanväriseksi, vahamaiseksi, puolikiinteäksi läpikuultavaksi kalvoksi.

Hyväksynyt / Suoritusastot

Tectyl™ Cavity Wax Amber	
Suosittelun kuivan kalvon paksuus metalliprofiiliin yli	50 µm
Suolasumu Suolasumu; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 päivää
Kosteus Kosteus; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 päivää
Sisätilojen suojaus (min. kuukautta)	min. 36 kuukautta
Suojaus ulkona (min. kuukautta)	min. 12 kuukautta

Käyttökohteet

Pinnan esikäsitteleminen

Tectyl Cavity Wax Amber voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla vain, kun suojattavat metallipinnat ovat puhtaita, kuivia ja vapaita ruosteesta, öljystä ja kalkista. CorPro suosittelee, että alustan lämpötila on 10-35 °C tuotteen levittämishetkellä.

Levitys

Tectyl Cavity Wax Amber antaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn, kun se ruiskutetaan 10-25 °C:n ympäristön ja tuotteen lämpötilassa. Ravista tölkkiä hyvin ennen käyttöä ja ruiskuta noin 30 cm:n etäisyydeltä pinnasta.

Ominaisuudet & Hyödyt

Superior Protection

{{Tectyl Cavity Wax Amber}} suojaa korroosiolta ja syrjäyttää vettä tarvittaessa.

Voimakas tunkeutuminen

Voimakkaan tunkeutuvuutensa ansiosta {{Tectyl Cavity Wax Amber}} suojaa pintaa korroosiolta myös pienissä saumoissa ja raoissa.

Luotettu vuodesta 1930

Vuodesta 1930 lähtien Tectyl™ suojaavat pinnoitteet ovat pidentäneet autojen, kuorma-autojen, bussien ja muiden ajoneuvojen käyttöikä. Tectyl-nimi on synonyymi laadukkaille pinnoitteille, jotka ovat helppoja levittää, pitkäkestoisia ja helposti poistettavia tarvittaessa.

Lisätietoja Tectyl-tuotteista, ohjelmista ja palveluista saa osoitteesta www.tectyleurope.com.

Terveys & Turvallisuus

Tämä tuote ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä terveys- tai turvallisuusriskejä, kun sitä käytetään asianmukaisesti suositellussa käyttötarkoituksessa ja noudatetaan hyvää henkilökohtaista hygieniaa. Viitataan käyttöturvallisuustiedotteeseen (SDS), joka on saatavissa pyynnöstä paikallisesta myyntikonttorista.

Suojele ympäristöä

Noudata paikallisia määräyksiä. Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai veteen.

Tyypilliset ominaisuudet

Tyypilliset ominaisuudet perustuvat nykyiseen tuotantoon. Vaikka tuleva tuotanto noudattaa Tectyl-spesifikaatioita, vaihteluja voi esiintyä.

Tectyl™ Cavity Wax Amber	
Tiheys @ 20°C	0.87 kg/ltr
Säilytyslämpötila	10 - 35°C
Käyttölämpötila	10 – 25°C
Ponneainetyyppi	Propane / Butane
VOC-pitoisuus ISO 11890-2 (10.4)	634 g/ltr

Varastointi

Tectyl Cavity Wax Amber on säilytettävä 10-35 °C:n lämpötilassa. Älä pakasta **Tectyl Cavity Wax Amber**. Ravista hyvin ennen käyttöä. Asianmukaisissa säilytysolosuhteissa **Tectyl Cavity Wax Amber** on parasta ennen 36 kuukauden kuluttua valmistuspäivästä.

Varoitus

Riittävä ilmanvaihto on tarpeen kovettumisen varmistamiseksi ja palavan nesteen muodostumisen estämiseksi. Osittain kovettunutta kalvoa ei saa altistaa syttymislähteille, kuten soihtuille, liekeille, kipinöille, liialliselle kuumuudelle tai taskulampuille. Katso lisätietoja käsittelystä ja ensiaputoimista käyttöturvallisuustiedotteesta (SDS).

Huomautus

Minkään tuotteen lisäämistä tämän pinnoitteen päälle tai alle ei suositella. Käyttö lisäpinnoitteiden käyttö voi aiheuttaa kemiallista yhteensopimattomuutta, mikä vaikuttaa seuraavien tuotteiden suorituskykyyn. tämän pinnoitteen suorituskykyyn, kuten kohdassa Suoritustaso todetaan. Jos muu pohjamaali kuin CorPro suositeltua tuotetta, on siihen saatava kirjallinen lupa CorProilta.

Tietojen tila

April 28, 2026

Voimassaolo

Nämä tiedot koskevat vain seuraavilla alueilla valmistettuja tuotteita: Eurooppa



<https://tectyleurope.com>