

Премиум антикорозионно съединение на основата на разтворител в аерозол

Tectyl Multipurpose Amber е антикорозионен препарат на восъчна основа, с кехлибарен цвят, който не съдържа разтворители. Притежава добри водоизместващи и проникващи свойства, което го прави много подходящ като универсален антикорозионен препарат за широк спектър от приложения: автомобилни, морски, битови и промишлени. **Tectyl Multipurpose Amber** Втвърдява се до кехлибарен цвят, восъчен, полутвърд полупрозрачен филм.

Огобрения / Нива на изпълнение

Tectyl™ Multipurpose Amber	
Препоръчителна дебелина на сухия филм над метален профил	50 µm
Солен спрей Солен спрей; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 дни
Влажност Влажност; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 дни
Защита на закрито (мин. месеца)	min. 36 месеца
Защита на открито (мин. месеца)	min. 12 месеца

Приложения

Подготовка на повърхността

Максималната ефективност на **Tectyl Multipurpose Amber** може да бъде постигната само когато металните повърхности, които трябва да бъдат защитени, са чисти, сухи и без ръжда, масло и котлен камък. CorPro препоръчва температура на основата от 10-35 °C по време на нанасянето на продукта.

Нанасяне

Tectyl Multipurpose Amber дава максимална ефективност, когато се пръска при температура на околната среда и на продукта от 10-25 °C. Разклатете добре кутията преди употреба и пръскайте на разстояние приблизително 30 cm от повърхността. **Tectyl Multipurpose Amber** е бързосъхнещ и това може да доведе до "залепване на щифтове" при нанасяне на твърде голяма дебелина наведнъж. Препоръчително е да се напръска един слой на преминаване, да се изчака 2 до 3 минути и след това да се напръска друг слой. Продължете по този начин, докато се получи необходимата дебелина на слоя.

Характеристики и предимства

Превъзходна защита

При препоръчаната DFT **Tectyl Multipurpose Amber** ще предпази от корозия по време на съхранение, вътрешен и чуждестранен транспорт.

Обработка

Tectyl Multipurpose Amber е лесна за нанасяне и лесна за отстраняване, когато вече не е необходима.

Вътрешна и външна защита

Tectyl Multipurpose Amber може да защити части, съхранявани както вътре, така и навън.

Икономичен

С дебелина на сухия филм от само 50 микрона **Tectyl Multipurpose Amber** може да защити голяма повърхност само с малко количество от продукта.

Доверен от 1930 г.

От 1930 г. защитните покрития Tectyl™ удължават оперативния живот на автомобили, камиони, автобуси и други превозни средства и оборудване. Името Tectyl е синоним на качествени покрития, лесни за нанасяне, дълготрайни и лесно отстраними, когато вече не са необходими.

За повече информация относно продуктите, програмите и услугите Tectyl, посетете www.tectyleurope.com.

Здраве и безопасност

Няма вероятност този продукт да представлява значителна опасност за здравето или безопасността, когато се използва правилно в препоръчаното приложение и се поддържат добри стандарти за лична хигиена. Направена е препратка към информационния лист за безопасност (ИЛБ), който може да се получи при поискване от местния търговски офис.

Защитете околната среда

Спазвайте местните разпоредби. Да не се изхвърля в канализацията, почвата или водата.

Типични свойства

Типичните характеристики се основават на текущото производство. Въпреки че бъдещото производство ще отговаря на спецификациите на Tectyl, могат да се появят вариации.

Tectyl™ Multipurpose Amber	
Плътност при 20°C	0.87 kg/ltr
Температура на съхранение	10 - 35°C
Температура на нанасяне	10 - 25°C
Вид на газовия пропелант	Propane / Butane
Съдържание на ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	634 g/ltr

Съхранение

Tectyl Multipurpose Amber трябва да се съхраняват при температури между 10 и 35 °C. Да не се замразява Tectyl Multipurpose Amber. Разклатете добре преди употреба. При подходящи условия на съхранение Tectyl Multipurpose Amber е най-добър преди 36 месеца след датата на производство.

Внимание

Необходима е подходяща вентилация за втвърдяване и за предотвратяване на образуването на запалителна течност. Частично втвърденият филм не трябва да се излага на източници на запалване, като например пламъци, огньове, искри, прекомерна топлина или горелки. Вижте Информационния лист за безопасност (ИЛБ) за допълнителна информация за боравене и оказване на първа помощ.

Забележка

Добавянето на какъвто и да е продукт върху това покритие не е възможно. Използването на какъвто и да е продукт под това покритие не се препоръчва и може да доведе до химическа несъвместимост, като по този начин повлияе на експлоатационните характеристики на това покритие, както е посочено в раздела "Ниво на изпълнение". Ако е необходим грунд, различен от препоръчания от CorPro продукт, трябва да се получи писмено разрешение от CorPro.

Актуалност на информацията

April 27, 2026

Валидност

Тази информация се отнася само за продукти, произведени в следните региони: Европа



<https://tectyleurope.com>



CorPro GmbH
Frankfurter Str. 63-69
65760 Eschborn
Germany

+49 (0)6173 9373-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Търговска марка на CorPro, регистрирана в различни държави © 2022