

Премиум антикорозионно съединение на основата на разтворител в аерозол

Tectyl Multipurpose Transparent е прозрачен антикорозионен препарат на основата на смола с намалено съдържание на разтворители. Той има добри водоизместващи свойства и може да се използва като универсална антикорозионна защита за широк спектър от приложения върху черни и цветни метали: автомобилни, морски, битови и промишлени инструменти, хромирани части (колела на велосипеди). **Tectyl Multipurpose Transparent** осигурява специална защита на промишлени и автомобилни електрически проводници и контакти, като запалителни бобини, проводници и клеми на запалителни свещи. **Tectyl Multipurpose Transparent** втвърдява се до твърд, прозрачен и безцветен филм.

Одобрения / Нива на изпълнение

Tectyl™ Multipurpose Transparent	
Препоръчителна дебелина на сухия филм над метален профил	50 µm
Влажност Влажност; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 дни
Защита на закрито (мин. месеца)	min. 36 месеца
Защита на открито (мин. месеца)	min. 6 месеца

Приложения

Подготовка на повърхността

Максималната ефективност на **Tectyl Multipurpose Transparent** може да бъде постигната само когато металните повърхности, които трябва да бъдат защитени, са чисти, сухи и без ръжда, масло и котлен камък. CorPro препоръчва температура на основата от 10-35 °C по време на нанасянето на продукта.

Нанасяне

Tectyl Multipurpose Transparent дава максимална ефективност, когато се пръска при температура на околната среда и на продукта от 10-25 °C. Разклатете добре кутията преди употреба и пръскайте на разстояние приблизително 30 cm от повърхността. **Tectyl Multipurpose Transparent** е бързосъхнещ и това може да доведе до "залепване на щифтове" при нанасяне на твърде голяма дебелина наведнъж. Препоръчително е да се напръска един слой на преминаване, да се изчака 2 до 3 минути и след това да се напръска друг слой. Продължете по този начин, докато се получи необходимата дебелина на слоя.

Характеристики и предимства

Превъзходна защита

При препоръчаната DFT **Tectyl Multipurpose Transparent** ще предпази от корозия.

Обработка

Tectyl Multipurpose Transparent се нанася лесно и се отстранява лесно, когато вече не е необходим.

Непроводим

Специалната непроводима формула прави **Tectyl Multipurpose Transparent** идеалния продукт за защита на окабеляването в автомобили и промишлени приложения.

Икономичен

С дебелина на сухия филм от само 45 микрона **Tectyl Multipurpose Transparent** може да защити голяма повърхност само с малко количество от продукта.

Доверен от 1930 г.

От 1930 г. защитните покрития Tectyl™ удължават оперативния живот на автомобили, камиони, автобуси и други превозни средства и оборудване. Името Tectyl е синоним на качествени покрития, лесни за нанасяне, дълготрайни и лесно отстраними, когато вече не са необходими.

За повече информация относно продуктите, програмите и услугите Tectyl, посетете www.tectyleurope.com.

Здраве и безопасност

Няма вероятност този продукт да представлява значителна опасност за здравето или безопасността, когато се използва правилно в препоръчаното приложение и се поддържат добри стандарти за лична хигиена. Направена е препратка към информационния лист за безопасност (ИЛБ), който може да се получи при поискване от местния търговски офис.

Защитете околната среда

Спазвайте местните разпоредби. Да не се изхвърля в канализацията, почвата или водата.

Типични свойства

Типичните характеристики се основават на текущото производство. Въпреки че бъдещото производство ще отговаря на спецификациите на Tectyl, могат да се появят вариации.

Tectyl™ Multipurpose Transparent	
Плътност при 20°C	0.9 kg/ltr
Температура на съхранение	10 - 35°C
Вид на газовия пропелант	Propane / Butane
Съдържание на ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	591 g/ltr

Съхранение

Tectyl Multipurpose Transparent трябва да се съхраняват при температури между 10 и 35 °C. Да не се замразява Tectyl Multipurpose Transparent. Разклатете добре преди употреба. При подходящи условия на съхранение Tectyl Multipurpose Transparent е най-добър преди 36 месеца след датата на производство.

Внимание

Необходима е подходяща вентилация за втвърдяване и за предотвратяване на образуването на запалителна течност. Частично втвърденият филм не трябва да се излага на източници на запалване като пламъци, огън, искри, прекомерна топлина или горелки. За допълнителна информация относно боравенето с продукта и оказването на първа помощ вижте информационния лист за безопасност (ИЛБ).

Забележка

Не се препоръчва добавянето на каквото и да е продукт върху или под това покритие. Използването на допълнителни покрития може да доведе до химическа несъвместимост, като по този начин се повлияе на експлоатационните характеристики на това покритие, както е посочено в раздела за ниво на изпълнение. Ако е необходим грунд, различен от препоръчания от CorPro продукт, трябва да се получи писмено разрешение от CorPro.

Актуалност на информацията

April 28, 2026

Валидност

Тази информация се отнася само за продукти, произведени в следните региони: Европа



<https://tectyleurope.com>



CorPro GmbH
Frankfurter Str. 63-69
65760 Eschborn
Germany

+49 (0)6173 9373-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Търговска марка на CorPro, регистрирана в различни държави © 2022