

Prémiový rozpouštědlový, protikorozní prostředek v aerosolu

Tectyl Multipurpose Transparent je rozpouštědlový, pryskyřicový, transparentní, protikorozní prostředek. Má dobré vlastnosti vytěsňování vody a může být použit jako univerzální ochrana proti korozi pro širokou škálu aplikací na železných a neželezných kovech: automobilový, námořní, domácí a průmyslový, jako jsou nástroje, chromované díly (kola bicyklů). **Tectyl Multipurpose Transparent** poskytuje zvláštní ochranu průmyslovému a automobilovému elektrickému vedení a kontaktům, jako jsou zapalovací cívky, kabely svíček a svorky. **Tectyl Multipurpose Transparent** vytvrzuje na tvrdý, transparentní a bezbarvý film.

Schválení / Výkonnostní úrovně

Tectyl™ Multipurpose Transparent	
Doporučená tloušťka suchého filmu nad kovovým profilem	50 μm
Vlhkost Vlhkost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 dny
Ochrana v interiéru (min. měsíce)	min. 36 měsíce
Ochrana venku (min. měsíce)	min. 6 měsíce

Aplikace

Příprava povrchu

Maximální výkon **Tectyl Multipurpose Transparent** lze dosáhnout pouze tehdy, když jsou kovové povrchy, které mají být chráněny, čisté, suché a bez rzi, oleje a mlýnské špiny. CorPro doporučuje teplotu podkladu 10-35 °C v době aplikace produktu.

Aplikace

Tectyl Multipurpose Transparent poskytuje maximální výkon, když je nastříkán při okolní a produktové teplotě 10-25 °C. Před použitím dobře protřeptejte plechovku a stříkejte ze vzdálenosti přibližně 30 cm od povrchu. **Tectyl Multipurpose Transparent** rychle schne, a to může způsobit 'pin-holing', pokud je aplikován příliš silně najednou. Doporučuje se stříkat jednu vrstvu na jeden průchod, počkat 2 až 3 minuty a poté nastříkat další vrstvu. Pokračujte takto, dokud nebude dosaženo požadované tloušťky filmu.

Vlastnosti & Výhody

Superior Protection

Při doporučeném DFT **Tectyl Multipurpose Transparent** ochrání proti korozi.

Processing

Tectyl Multipurpose Transparent se snadno aplikuje a snadno odstraňuje, když již není potřeba.

Non-conducting

Speciální nevodivá formulace činí **Tectyl Multipurpose Transparent** ideálním produktem pro ochranu kabeláže v automobilech a průmyslových aplikacích.

Economical

S tloušťkou suchého filmu pouhých 45 mikronů může **Tectyl Multipurpose Transparent** chránit velkou plochu s jen malým množstvím produktu.

Důvěryhodný od roku 1930

Od roku 1930 produkuje ochranné nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, nákladních vozidel, autobusů a dalších vozidel a zařízení. Jméno Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které jsou snadné na nanášení, dlouhotrvající a snadno odstranitelné, když již nejsou potřeba.

Pro více informací o produktech, programech a službách Tectyl navštivte www.tectyleurope.com.

Zdraví & Bezpečnost

Tento produkt pravděpodobně nepředstavuje žádná významná zdravotní nebo bezpečnostní rizika, pokud je správně používán v doporučené aplikaci a jsou dodržovány dobré standardy osobní hygieny. Odkazuje se na Bezpečnostní list (SDS), který je k dispozici na vyžádání prostřednictvím vaší místní prodejní kanceláře.

Chraňte životní prostředí

Dodržujte místní předpisy. Nevhazujte do kanalizace, půdy nebo vody.



Typické vlastnosti

Typické vlastnosti jsou založeny na aktuální výrobě. Přestože budoucí výroba bude odpovídat specifikacím Tectyl, mohou se vyskytnout odchylky.

Tectyl™ Multipurpose Transparent	
Hustota @ 20°C	0.9 kg/ltr
Teplota skladování	10 - 35°C
Povaha pohonné látky	Propane / Butane
VOC Obsah ISO 11890-2 (10.4)	591 g/ltr

Skladování

Tectyl Multipurpose Transparent by měl být skladován při teplotách mezi 10-35 °C. Nenechávejte **Tectyl Multipurpose Transparent** zamrznout. Před použitím důkladně protřepejte. Při správných skladovacích podmínkách je **Tectyl Multipurpose Transparent** nejlepší použít do 36 měsíců po datu výroby.

Pozor

Adekvátní ventilace je vyžadována pro vytvrzení a k zajištění proti tvorbě hořlavé kapaliny. Částečně vytvrzený film by neměl být vystaven zdrojům zapálení, jako jsou světlice, plameny, jiskry, nadměrné teplo nebo pochodně. Odkazujte na Bezpečnostní list (SDS) pro další informace o manipulaci a první pomoci.

Poznámka

Přidání jakéhokoliv produktu nad nebo pod tento nátěr se nedoporučuje. Použití dalších nátěrů může vést k chemické inkompatibilitě, což by mohlo ovlivnit výkon tohoto nátěru, jak je uvedeno v sekci Úroveň výkonu. Pokud je vyžadován základní nátěr, jiný než doporučený produkt CorPro, musí být získáno písemné povolení od společnosti CorPro.

Stav informací

Apríl 28, 2026

Platnost

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyráběné v následujících regionech: Evropa



<https://tectyleurope.com>