

## Premium otapni, spojni spoj za prevenciju korozije u aerosolnom obliku

**Tectyl Multipurpose Transparent** je otapalo na bazi smole, prozirno, zaštitno od korozije. Ima dobra svojstva za odvajanje vode i može se koristiti kao svestrana zaštita od korozije za širok spektar primjena na ferosnim i neferosnim metalima: automobilskoj, pomorskoj, kućnoj i industrijskoj, poput alata, dijelova s kromiranim premazom (kotači bicikala). **Tectyl Multipurpose Transparent** pruža posebnu zaštitu industrijskim i auto električnim žicama i kontaktima kao što su svjećice, žice svjećica i terminali. **Tectyl Multipurpose Transparent** stvrdnjava se u tvrdi, prozirni i bezbojni film.

## Odobrenja / Razine učinkovitosti

Tectyl™ Multipurpose Transparent	
Preporučena debljina suhog filma preko metalnog profila	50 μm
Vlažnost Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 dani
Zaštita unutarnjih prostora (min. mjeseci)	min. 36 mjeseci
Zaštita na otvorenom (min. mjeseci)	min. 6 mjeseci

## Primjene

### Priprema površine

Maksimalna učinkovitost **Tectyl Multipurpose Transparent** može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i otpadaka iz proizvodnje. CorPro preporučuje temperaturu podloge od 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda.

### Primjena

**Tectyl Multipurpose Transparent** daje maksimalne performanse kada se nanosi na temperaturi okoline i proizvoda od 10-25 °C. Dobro protresite limenku prije upotrebe i prskajte na udaljenosti od približno 30 cm od površine. **Tectyl Multipurpose Transparent** brzo se suši, a to može uzrokovati 'pin-holing' kada se nanosi predeblje odjednom. Preporučuje se prskati jedan sloj po prolazu, čekati 2 do 3 minute i zatim nanijeti još jedan sloj. Nastavite tako dok ne dobijete potrebnu debljinu filma.

## Značajke i prednosti

### Superior Protection

Prihvaćeni DFT **Tectyl Multipurpose Transparent** će zaštititi od korozije.

### Processing

**Tectyl Multipurpose Transparent** je lako primijeniti i lako ukloniti kada više nije potreban.

### Non-conducting

Specijalna neprovodna formulacija čini **Tectyl Multipurpose Transparent** idealnim proizvodom za zaštitu ožičenja u automobilima i industrijskim primjenama.

### Economical

S debljinom suhog filma od samo 45 mikrona, **Tectyl Multipurpose Transparent** može zaštititi veliku površinu s samo malom količinom proizvoda.

## Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake **Tectyl™** produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime **Tectyl** sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o **Tectyl** proizvodima, programima i uslugama posjetite [www.tectyleurope.com](http://www.tectyleurope.com).

## Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne rizike kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Upućuje se na Listu podataka o sigurnosti (SDS) koja je dostupna na zahtjev putem vaše lokalne prodajne kancelarije.

## Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvođe, tlo ili vodu.



## Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ Multipurpose Transparent	
Gustoća @ 20°C	0.9 kg/ltr
Temperatura skladištenja	10 - 35°C
Vrsta pogonskog goriva	Propane / Butane
VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4)	591 g/ltr

## Skladištenje

**Tectyl Multipurpose Transparent** treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavati **Tectyl Multipurpose Transparent**. Dobro protresite prije upotrebe. Pod pravilnim uvjetima skladištenja, **Tectyl Multipurpose Transparent** je najbolji do 36 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

## Oprez

Adekvatna ventilacija je potrebna za stvrdnjavanje i kako bi se osiguralo protiv stvaranja zapaljive tekućine. Djelomično stvrdnuti film ne smije biti izložen izvorima paljenja kao što su baklje, plamen, iskrice, prekomjerna toplina ili baklje. Pogledajte Listu podataka o sigurnosti (SDS) za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

## Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda iznad ili ispod ovog premaza nije preporučljivo. Korištenje dodatnih premaza može rezultirati kemijskom inkompatibilnošću, čime se utječe na performanse ovog premaza kako je navedeno u odjeljku razine performansi. Ako je potreban temeljni premaz, osim preporučenog proizvoda CorPro, potrebno je dobiti pisanu autorizaciju od CorPro.

## Stanje informacija

April 27, 2026

## Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa



<https://tectyleurope.com>