

## Compus anticoroziv premium pe bază de solvent, în aerosol

**Tectyl Multipurpose Transparent** este un prevenitor al coroziunii transparent, pe bază de rășină, cu solvent. Are proprietăți bune de deplasare a apei și poate fi utilizat ca un protector versatil împotriva coroziunii pentru o mare varietate de aplicații pe metale feroase și neferoase: auto, marine, casnice și industriale, cum ar fi unelte, piese cromate (roți de biciclete).

**Tectyl Multipurpose Transparent** asigură o protecție specială a cablajelor și contactelor electrice industriale și auto, cum ar fi bobinele de aprindere, firele și bornele bujiilor. **Tectyl Multipurpose Transparent** se întărește într-un film dur, transparent și incolor.

## Aprobări / Niveluri de performanță

Tectyl™ Multipurpose Transparent	
Grosimea recomandată a stratului uscat pe profil metalic	50 μm
Umiditate Umiditate; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 zile
Protecție interioară (min. luni)	min. 36 luni
Protecție exterior (min. luni)	min. 6 luni

## Aplicații

### Pregătirea suprafeței

Performanța maximă a **Tectyl Multipurpose Transparent** poate fi obținută numai atunci când suprafețele metalice care urmează să fie protejate sunt curate, uscate și lipsite de rugină, ulei și calcar. CorPro recomandă o temperatură a substratului de 10-35 °C la momentul aplicării produsului.

### Aplicare

**Tectyl Multipurpose Transparent** oferă o performanță maximă atunci când este pulverizat la o temperatură ambientală și a produsului de 10-25 °C. Agitați bine cutia înainte de utilizare și pulverizați la o distanță de aproximativ 30 cm de suprafață.

**Tectyl Multipurpose Transparent** se usucă rapid, ceea ce poate cauza "înțepături" atunci când se aplică prea gros odată. Se recomandă pulverizarea unui strat pe trecere, așteptarea timp de 2-3 minute și apoi pulverizarea unui alt strat. Continuați astfel până la obținerea grosimii necesare a peliculei.

## Caracteristici și avantaje

### Protecție superioară

La DFT recomandat, **Tectyl Multipurpose Transparent** va proteja împotriva coroziunii.

### Prelucrare

**Tectyl Multipurpose Transparent** este ușor de aplicat și ușor de îndepărtat, atunci când nu mai este necesar.

### Neconductive

Formularea specială neconductive face din **Tectyl Multipurpose Transparent** produsul ideal pentru protejarea cablurilor din automobile și aplicații industriale.

### Economic

Cu o grosime a peliculei uscate de numai 45 microni, **Tectyl Multipurpose Transparent** poate proteja o suprafață mare cu doar o cantitate mică de produs.

## De încredere din 1930

Din 1930, revăturile de protecție Tectyl™ prelungesc durata de viață operațională a autoturismelor, camioanelor, autobuzelor și altor vehicule și echipamente. Numele Tectyl este sinonim cu vopsele de calitate, ușor de aplicat, de lungă durată și ușor de îndepărtat când nu mai sunt necesare.

Pentru mai multe informații despre produsele, programele și serviciile Tectyl, vizitați [www.tectyleurope.com](http://www.tectyleurope.com).

## Sănătate și siguranță

Acest produs nu este susceptibil de a prezenta riscuri semnificative pentru sănătate sau siguranță atunci când este utilizat în mod corespunzător în aplicația recomandată și sunt menținute standarde bune de igienă personală. Se face trimitere la fișa cu date de securitate (SDS), care este disponibilă la cerere prin intermediul biroului local de vânzări.

## Protejați mediul

Respectați reglementările locale. Nu deversați în canalizare, sol sau apă.



## Proprietăți tipice

Caracteristicile tipice se bazează pe producția actuală. Deși producția viitoare va respecta specificațiile Tectyl, pot apărea variații.

Tectyl™ Multipurpose Transparent	
Densitate @ 20°C	0.9 kg/ltr
Temperatura de stocare	10 - 35°C
Natura propulsantului	Propane / Butane
Conținut VOC ISO 11890-2 (10.4)	591 g/ltr

## Depozitare

**Tectyl Multipurpose Transparent** trebuie păstrate la temperaturi cuprinse între 10-35 °C. Nu congelați **Tectyl Multipurpose Transparent**. Agitați bine înainte de utilizare. În condiții adecvate de depozitare **Tectyl Multipurpose Transparent** este mai bun înainte de 36 de luni de la data producției.

## Atenție

Este necesară o ventilație adecvată pentru întărire și pentru a se asigura împotriva formării de lichid combustibil. Filmul parțial polimerizat nu trebuie expus la surse de aprindere, cum ar fi rachete, flăcări, scânteii, căldură excesivă sau torțe. Consultați fișa cu date de securitate (SDS) pentru informații suplimentare privind manipularea și primul ajutor.

## Notă

Nu se recomandă adăugarea niciunui produs peste sau sub această acoperire. Utilizarea de acoperiri suplimentare ar putea duce la incompatibilitate chimică, afectând astfel performanța acestei acoperiri, așa cum se menționează în secțiunea Nivel de performanță. Dacă este necesar un grund, altul decât un produs recomandat de CorPro, trebuie obținută o autorizație scrisă de la CorPro.

## Starea informațiilor

April 27, 2026

## Valabilitate

Aceste informații se aplică numai produselor fabricate în următoarele regiuni: Europa



<https://tectyleurope.com>