

Prémiový vodou ředitelný, protikorozní prostředek v aerosolu

Tectyl Multipurpose Waterbased byl speciálně navržen pro použití jako univerzální prevence proti korozi. Poskytuje vynikající bariéru proti korozivním prostředím pro ferózní a neferózní aplikace, průmyslové komponenty, díly a mnoho dalších. **Tectyl Multipurpose Waterbased** vytvrzuje na transparentní, tvrdou, ale flexibilní vrstvu.

Schválení / Výkonnostní úrovně

Tectyl™ Multipurpose Waterbased	
Doporučená tloušťka suchého filmu nad kovovým profilem	50 μm
Sůl Spray Sůl Sprcha; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Typ R, ASTM A1008)	min. 13 dny
Vlhkost Vlhkost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 dny
Odolnost vůči povětrnostním vlivům PASS (ISO 4892-3)	500 hodiny
Ochrana v interiéru (min. měsíce)	min. 36 měsíce
Ochrana venku (min. měsíce)	min. 24 měsíce
Odolnost vůči povětrnostním vlivům ISO 4892-3 (min. hours)	500 hodiny

Aplikace

Příprava povrchu

Maximální výkon **Tectyl Multipurpose Waterbased** může být dosažen pouze tehdy, když jsou metalické povrchy, které mají být chráněny, čisté, suché a bez rzi, oleje a měřicího povlaku. CorPro doporučuje teplotu substrátu 10-35 °C v době aplikace produktu.

Aplikace

Tectyl Multipurpose Waterbased poskytuje maximální výkon, když je stříkán při okolní a produktové teplotě 10-25 °C. Před použitím dobře protřepejte plechovku a stříkejte z vzdálenosti přibližně 30 cm od povrchu. **Tectyl Multipurpose Waterbased** rychle schne, a to může způsobit 'pin-holing', pokud je aplikován příliš silně najednou. Doporučuje se stříkat jednu vrstvu na průchod, počkat 2 až 3 minuty a poté stříkat další vrstvu. Pokračujte takto, dokud nebude dosaženo požadované tloušťky filmu.

Vlastnosti & Výhody

Superior protection

{{Tectyl Multipurpose Waterbased}} je vynikající prevence proti korozi pro ochranu hotových a nehotových automobilových dílů během skladování nebo přepravy.

Easy application

Aplikace je rychlá a jednoduchá. {{Tectyl Multipurpose Waterbased}} může být aplikován přímo na kov.

Flexible

Díky svým fyzikálním vlastnostem bude povrch chráněn po dlouhou dobu, i při ohybu na mandrelu o 180°.

Apply almost everywhere

Díky transparentnímu, flexibilnímu nátěru, který je také možné překrýt barvou, může být {{Tectyl Multipurpose Waterbased}} použit téměř kdekoli.

Důvěryhodný od roku 1930

Od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, nákladních vozidel, autobusů a dalších vozidel a zařízení. Jméno Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které jsou snadné na nanášení, dlouhotrvající a snadno odstranitelné, když již nejsou potřeba.

Pro více informací o produktech, programech a službách Tectyl navštivte www.tectyleurope.com.

Zdraví & Bezpečnost

Tento produkt pravděpodobně nepředstavuje žádná významná zdravotní nebo bezpečnostní rizika, pokud je správně používán v doporučené aplikaci a jsou dodržovány dobré standardy osobní hygieny. Odkazuje se na Bezpečnostní list (SDS), který je k dispozici na vyžádání prostřednictvím vaší místní prodejny.

Chraňte životní prostředí

Dodržujte místní předpisy. Nevyhazujte do odpadů, půdy nebo vody.



Typické vlastnosti

Typické vlastnosti jsou založeny na aktuální výrobě. Přestože budoucí výroba bude odpovídat specifikacím Tectyl, mohou se vyskytnout odchylky.

Tectyl™ Multipurpose Waterbased	
Hustota @ 20°C	1.02 kg/ltr
Teplota skladování	10 - 35°C
Teplota aplikace	10 – 25°C
Povaha pohonné látky	Dimethylether
VOC Obsah ISO 11890-2 (10.4)	640 g/ltr

Skladování

Tectyl Multipurpose Waterbased by měl být skladován při teplotách mezi 10-35 °C. Nenechávejte **Tectyl Multipurpose Waterbased** zmrznout. Před použitím důkladně protřepejte. Při správných skladovacích podmínkách je **Tectyl Multipurpose Water** nejlepší spotřebovat do 36 měsíců po datu výroby.

Pozor

Adekvátní ventilace je vyžadována pro vytvrzení a zajištění proti vzniku hořlavé kapaliny. Částečně vytvrzený film by neměl být vystaven zdrojům zapálení, jako jsou signalizační světla, plameny, jiskry, nadměrné teplo nebo pochodně. Odkazujte na bezpečnostní list (SDS) pro další informace o manipulaci a první pomoci.

Poznámka

Tento produkt je možné překrýt. Nejprve vyzkoušejte na malé ploše. Použití dalších nátěrů může vést k chemické nekompatibilitě, což by mohlo ovlivnit výkon tohoto nátěru, jak je uvedeno v části Úroveň výkonu. Pokud je vyžadován základní nátěr, jiný než doporučený produkt CorPro, musí být získáno písemné povolení od společnosti CorPro.

Stav informací

April 27, 2026

Platnost

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyráběné v následujících regionech: Evropa



<https://tectyleurope.com>