

Premium vodena, zaštita od korozije u aerosolu

Tectyl Multipurpose Waterbased posebno je dizajniran za upotrebu kao svestrana prevencija korozije. Pruža izvrsnu barijeru protiv korozivnih okruženja za ferone i neferone primjene, industrijske komponente, dijelove i još mnogo toga.

Tectyl Multipurpose Waterbased stvrdnjava se u prozirni, tvrdi, ali fleksibilni film.

Odobrenja / Razine učinkovitosti

Tectyl™ Multipurpose Waterbased	
Preporučena debljina suhog filma preko metalnog profila	50 µm
Soli Sprej Soli sprej; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 13 dani
Vlažnost Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 dani
Otpornost na vremenske uvjete PASS (ISO 4892-3)	500 sati
Zaštita unutarnjih prostora (min. mjeseci)	min. 36 mjeseci
Zaštita na otvorenom (min. mjeseci)	min. 24 mjeseci
Otpornost na vremenske uvjete ISO 4892-3 (min. hours)	500 sati

Primjene

Priprema površine

Maksimalna učinkovitost **Tectyl Multipurpose Waterbased** može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i mlinskog otpada. CorPro preporučuje temperaturu podloge od 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda.

Primjena

Tectyl Multipurpose Waterbased daje maksimalne performanse kada se prska na ambijentalnoj i temperaturi proizvoda od 10-25 °C. Dobro protresite limenku prije upotrebe i prskajte na udaljenosti od otprilike 30 cm od površine. **Tectyl Multipurpose Waterbased** se brzo suši, a to može uzrokovati 'pin-holing' kada se nanosi predeblje odjednom. Preporučuje se prskati jedan sloj po prolazu, pričekati 2 do 3 minute i zatim prskati još jedan sloj. Nastavite na ovaj način dok se ne postigne potrebna debljina filma.

Značajke i prednosti

Superiorna zaštita

{{Tectyl Multipurpose Waterbased}} je izvrstan preventivni zaštitni sredstvo protiv korozije za skladištenje ili transport gotovih i negotovih automobilski dijelova.

Laka primjena

Primjena je brza i jednostavna. {{Tectyl Multipurpose Waterbased}} se može nanijeti izravno na metal.

Fleksibilno

Zbog svojih fizičkih svojstava, površina će biti zaštićena dugo vremena, čak i pri 180° Mandrell savijanju.

Primjena gotovo svugdje

Zbog prozirnog, fleksibilnog premaza, koji se također može prebojati, {{Tectyl Multipurpose Waterbased}} se može koristiti gotovo svugdje.

Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite www.tectyleurope.com.

Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne opasnosti za zdravlje ili sigurnost kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Upućuje se na Tehnički list (SDS) koji je dostupan na zahtjev putem vašeg lokalnog prodajnog ureda.

Zaštite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvođe, tlo ili vodu.



Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ Multipurpose Waterbased	
Gustoća @ 20°C	1.02 kg/ltr
Temperatura skladištenja	10 - 35°C
Temperatura primjene	10 – 25°C
Vrsta pogonskog goriva	Dimethylether
VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4)	640 g/ltr

Skladištenje

Tectyl Multipurpose Waterbased treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavati **Tectyl Multipurpose Waterbased**. Dobro protresite prije upotrebe. Pod pravilnim uvjetima skladištenja **Tectyl Multipurpose Waterbased** je najbolji do 36 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

Opres

Adekvatna ventilacija je potrebna za očvršćavanje i kako bi se osiguralo protiv stvaranja zapaljive tekućine. Djelomično očvršćeni film ne smije biti izložen izvorima paljenja kao što su baklje, plamen, iskrenja, pretjerana toplina ili baklje. Pogledajte Listu sigurnosnih podataka (SDS) za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

Napomena

Ovaj proizvod je prikladan za dodatno premazivanje. Prvo isprobajte na malom području. Korištenje dodatnih premaza može rezultirati kemijskom nespojivošću, što može utjecati na performanse ovog premaza kako je navedeno u odjeljku Razina performansi. Ako je potreban temeljni premaz, osim proizvoda preporučenog od strane CorPro, potrebno je dobiti pisanu autorizaciju od CorPro.

Stanje informacija

April 27, 2026

Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa



<https://tectyleurope.com>