

Премиум аерозолно антикорозионно съединение с общо предназначение

Tectyl Underbody Coating Bronze е разтворител на восъчна/асфалтова основа, предпазващ от корозия. Той е особено подходящ за нанасяне върху долната част на автомобилите. **Tectyl Underbody Coating Bronze** Втвърдява се до бронзов на цвят, еластичен, здрав и устойчив на абразиви филм.

Одобрения / Нива на изпълнение

| Tectyl™ Underbody Coating Bronze | |
|--|----------------|
| Препоръчителна дебелина на сухия филм над метален профил | 250 µm |
| Солен спрей Солен спрей; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 40 дни |
| Влажност Влажност; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 100 дни |
| Защита на закрито (мин. месеца) | min. 36 месеца |
| Защита на открито (мин. месеца) | min. 21 месеца |

Приложения

Подготовка на повърхността

Максималната ефективност на **Tectyl Underbody Coating Bronze** може да бъде постигната само когато металните повърхности, които трябва да бъдат защитени, са чисти, сухи и без ръжда, масло и котлен камък. CorPro препоръчва температура на основата от 10-35 °C по време на нанасянето на продукта. Избягвайте директния контакт на продукта с PVC поради възможна несъвместимост на материалите.

Нанасяне

Tectyl Underbody Coating Bronze дава максимална ефективност, когато се пръска при температура на околната среда и на продукта от 10-25 °C. Разклатете добре кутията преди употреба и пръскайте на разстояние приблизително 30 cm от повърхността. **Tectyl Underbody Coating Bronze** е бързосъхнещ и това може да доведе до "залепване на щифтове" при нанасяне на твърде голяма дебелина наведнъж. Препоръчително е да се напръска един слой на преминаване, да се изчака 2 до 3 минути и след това да се напръска друг слой. Продължете по този начин, докато се получи необходимата дебелина на слоя.

Характеристики и предимства

Превъзходна защита

При препоръчаната DFT водоустойчивостта и изместването осигуряват изключителна защита срещу натрошаване на камъни и корозия.

Обработка

{{Tectyl Underbody Coating Bronze}} е лесно за нанасяне, еластично, защитно покритие на каросерията.

Многофункционален

{{Tectyl Underbody Coating}} може да се нанася върху много различни превозни средства, като леки автомобили, камиони, автобуси, кемпери, но също така и върху ремаркета и каравани.

Множество субстрати

Защитното покритие за долната част на каросерията може да се използва и върху различни основи, като например дървената долна част на кемпери или каравани.

Доверен от 1930 г.

От 1930 г. защитните покрития Tectyl™ удължават оперативния живот на автомобили, камиони, автобуси и други превозни средства и оборудване. Името Tectyl е синоним на качествени покрития, лесни за нанасяне, дълготрайни и лесно отстраними, когато вече не са необходими.

За повече информация относно продуктите, програмите и услугите Tectyl, посетете www.tectyleurope.com.

Здраве и безопасност

Няма вероятност този продукт да представлява значителна опасност за здравето или безопасността, когато се използва правилно в препоръчаното приложение и се поддържат добри стандарти за лична хигиена. Направена е препратка към информационния лист за безопасност (ИЛБ), който може да се получи при поискване от местния търговски офис.

Защитете околната среда

Спазвайте местните разпоредби. Да не се изхвърля в канализацията, почвата или водата.

Типични свойства

Типичните характеристики се основават на текущото производство. Въпреки че бъдещото производство ще отговаря на спецификациите на Tectyl, могат да се появят вариации.

| Tectyl™ Underbody Coating Bronze | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Плътност при 20°C | 0.92 kg/ltr |
| Сух на допир при 20°C | 3 часа |
| Време за втвърдяване при 20°C | 24 часа |
| Температура на съхранение | 10 - 35°C |
| Температура на нанасяне | 10 – 25°C |
| Вид на газовия пропелант | Propane / Butane |
| Съдържание на ЛОС ISO 11890-2 (10.4) | 593 g/ltr |

Съхранение

Tectyl Underbody Coating Bronze трябва да се съхранява при температури между 10 и 35 °C. Не замразявайте Tectyl Underbody Coating Bronze. Разклатете добре преди употреба. При подходящи условия на съхранение Tectyl Underbody Coating Bronze е най-добър преди 36 месеца след датата на производство.

Внимание

Необходима е подходяща вентилация за втвърдяване и за предотвратяване на образуването на запалителна течност. Частично втвърденият филм не трябва да се излага на източници на запалване като пламъци, огън, искри, прекомерна топлина или горелки. За допълнителна информация относно боравенето с продукта и оказването на първа помощ вижте информационния лист за безопасност (ИЛБ).

Забележка

Не се препоръчва добавянето на каквото и да е продукт върху или под това покритие. Използването на допълнителни покрития може да доведе до химическа несъвместимост, като по този начин се повлияе на експлоатационните характеристики на това покритие, както е посочено в раздела за ниво на изпълнение. Ако е необходим грунд, различен от препоръчания от CorPro продукт, трябва да се получи писмено разрешение от CorPro.

Актуалност на информацията

April 28, 2026

Валидност

Тази информация се отнася само за продукти, произведени в следните региони: Европа



<https://tectyleurope.com>



CorPro GmbH
Frankfurter Str. 63-69
65760 Eschborn
Germany

+49 (0)6173 9373-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Търговска марка на CorPro, регистрирана в различни държави © 2022