

Vrhunska antikorozijska spojina za splošne namene v aerosolu

Tectyl Underbody Coating Bronze je vosek/asfaltna osnova, ki preprečuje korozijo in ga je mogoče raztopiti. Je posebej primeren za nanašanje na podvozje vozil. **Tectyl Underbody Coating Bronze** strjuje se v bronasto obarvan, prožen, čvrst in na abrazijo odporen film.

Odobritve / Ravni zmogljivosti

Tectyl™ Underbody Coating Bronze	
Priporočena debelina suhega filma nad kovinskim profilom	250 µm
Solni sprej Solni sprej; 5 % NaCl @ 35 °C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 dni
Vlaga Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 dni
Zaščita v notranjih prostorih (min. mesecev)	min. 36 mesecev
Zaščita na prostem (min. mesecev)	min. 21 mesecev

Aplikacije

Priprava površine

Največjo učinkovitost **Tectyl Underbody Coating Bronze** je mogoče doseči le, če so kovinske površine, ki jih je treba zaščititi, čiste, suhe in brez rje, olja in vodnega kamna. CorPro priporoča temperaturo podlage med 10 in 35 °C v času nanašanja izdelka. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s PVC zaradi morebitne nezdružljivosti materialov.

Nanos

Tectyl Underbody Coating Bronze daje največjo učinkovitost, če se brizga pri temperaturi okolja in izdelka od 10 do 25 °C. Pred uporabo pločevinko dobro pretresite in razpršite na razdalji približno 30 cm od površine. **Tectyl Underbody Coating Bronze** se hitro suši, kar lahko pri predebelem nanosu naenkrat povzroči "ščipanje". Priporočljivo je, da na en prehod nanesete en sloj, počakate 2 do 3 minute in nato nanesete še en sloj. Tako nadaljujte, dokler ne dosežete zahtevane debeline plasti.

Lastnosti in prednosti

Vrhunska zaščita

Pri priporočeni debelini nanosa vodoodpornost in premikanje zagotavljata izjemno zaščito pred drobljenjem kamna in korozijo.

Obdelava

{{Tectyl Underbody Coating Bronze}} je enostaven za nanašanje, elastičen, zaščitni premaz za podvozje.

Večnamenskost

{{Tectyl Underbody Coating}} se lahko uporablja na številnih različnih vozilih, kot so avtomobili, tovornjaki, avtobusi, avtodomi, pa tudi prikolice in počitniške prikolice.

Več podlag

Premaz za podvozje se lahko uporablja tudi na različnih podlagah, na primer na leseni spodnji strani avtodomov ali počitniških prikolic.

Zaupanja vreden od leta 1930

Od leta 1930 zaščitni premazi Tectyl™ podaljšujejo delovno dobo osebnih avtomobilov, tovornjakov, avtobusov in drugih vozil in opreme. Ime Tectyl je sinonim za kakovostne premaze, ki so preprosti za nanos, dolgotrajni in enostavno odstranljivi, ko niso več potrebni.

Za več informacij o izdelkih, programih in storitvah Tectyl obiščite www.tectyleurope.com.

Zdravje in varnost

Ta izdelek verjetno ne predstavlja večjih nevarnosti za zdravje ali varnost, če se pravilno uporablja v skladu s priporočeno uporabo in če se upoštevajo dobri standardi osebne higiene. Sklicujemo se na varnostni list (SDS), ki je na voljo na zahtevo v lokalni prodajni pisarni.

Zaščitite okolje

Upoštevajte lokalne predpise. Ne izpuščajte v kanalizacijo, tla ali vodo.

Tipične lastnosti

Tipične lastnosti temeljijo na trenutni proizvodnji. Čeprav bo prihodnja proizvodnja ustrezala specifikacijam Tectyl, so možna odstopanja.

Tectyl™ Underbody Coating Bronze	
Gostota pri 20°C	0.92 kg/ltr
Suho na dotik @ 20°C	3 ur
Čas utrjevanja @ 20°C	24 ur
Temperatura shranjevanja	10 - 35°C
Temperatura nanašanja	10 - 25°C
Vrsta pogonskega goriva	Propane / Butane
Vsebnost VOC ISO 11890-2 (10.4)	593 g/ltr

Shranjevanje

Tectyl Underbody Coating Bronze je treba hraniti pri temperaturi od 10 do 35 °C. Tectyl Underbody Coating Bronze ne zamrzujete. Pred uporabo dobro pretresite. Ob ustreznih pogojih shranjevanja je izdelek Tectyl Underbody Coating Bronze najboljši v 36 mesecih po datumu proizvodnje.

Previdnost

Za strjevanje in preprečevanje nastajanja vnetljive tekočine je potrebno ustrezno prezračevanje. Delno strjena folija ne sme biti izpostavljena virom vžiga, kot so plameni, ogenj, iskre, prekomerna vročina ali gorilniki. Za dodatne informacije o ravnanju in prvi pomoči glejte varnostni list (SDS).

Opomba

Dodajanje katerega koli izdelka nad ali pod ta premaz ni priporočljivo. Uporaba dodatnih premazov bi lahko povzročila kemijsko nezdružljivost in s tem vplivala na učinkovitost tega premaza, kot je navedeno v razdelku Stopnja učinkovitosti. Če je potreben temeljni premaz, ki ni izdelek, ki ga priporoča družba CorPro, je treba od družbe CorPro pridobiti pisno dovoljenje.

Stanje informacij

April 27, 2026

Veljavnost

Te informacije veljajo samo za izdelke, proizvedene v naslednjih regijah: Evropa



<https://tectyleurope.com>